

Original Sperrehvit Isolerende

April 2022



Produktbeskrivelse

Original Spærrehtvit Isolerende er en vanntynnbar hvit, dekkende grunning/toppstrøksmaling beregnet for isolering av fukt, nikotin og brannskader på misfargede tak og veggflater innendørs. Kan benyttes på puss, betong, lettbetong, gipsplater, glassfiberstrie mm.

Behandling

Rør godt i Original Spærrehtvit Isolerende før bruk. Urene flater vaskes med Original Forvask. Blanke flater mattes ned.

Tidligere malte flater som vaskes ned, samt dårlig bundne underlag, grunnes med Professional Binder før maling. Mal 2 strøk med Original Spærrehtvit Isolerende. La det første sjiktet få tørke minst 16 timer før neste strøk påføres. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Sampolymer/Polyuretan

Glans: Helmatt 3

Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 4 timer

Overmalbar: 16 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 6-8 m²/liter

Emballasje: 1 l, 2,5 l og 10 liter

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/g) 30 g/l. Inneh. max 5 g/l.

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies