

Professional 3

Desember 2015



Professional 3 er en helmatt hvit vanntynnet takmaling for innendørs bruk på puss, betong, lettbetong og ulike bygningsplater, glassfibervev mm.

Behandling

Puss, betong samt ulike bygningsplater sparkles etter behov. For beste resultat, mal 1 strøk med Professional Grund+ og ferdigmal 1-2 strøk med Professional 3.

Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask etter produktets anvisning. Blanke flater mattslipes med sandpapir.

Dårlig bundet underlag grunnes med Professional Binder før maling.

Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Produktegenskaper

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Sampolymerdispersjon

Glans: 3

Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time

overmalbar 2 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 6-8 m²/liter

Emballasje: 2,5, 10 og 100 liter

Baser: BW og sort

Renngjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 1 g/l.

Miljø

Dette produktet oppfyller kravet for EU-Blomsten og Svanen.

Minimer ditt forbruk ved å finne ut ut hvor mye du trenger.

Ta vare på rester slik at du kan bruke det igjen. Gjennom å bruke malingsrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.