

Nordsjø Professional

Dør, list og panel 80



Produktbeskrivelse

Nordsjø Professional Dør, list og panel 80 er en vanntynnbar blank maling beregnet for innendørs maling av kjøkkenskap, dører, karmer, dørstokk, lister mm., samt rustbehandlet jern og metall inne. Nordsjø Professional Dør, list og panel 80 har svært liten klebeevne, og egner seg derfor meget godt for maling inni f.eks. kjøkkenskap. Nordsjø Professional Dør, list og panel 40 gir en veldekkende overflate med svært gode malingsfilmtekniske egenskaper, noe som gjør overflaten vaskbar og slitesterk mot mekaniske påkjenninger, samt at malingsfilmen ikke gulner med alderen.

Behandling

Nordsjø Professional Dør, list og panel 80 skal påføres vått-i-vått for å gi best utflytning og fylldighet. På nytt ubehandlet treverk må kvister isoleres 2 ganger med Nordsjø Original Kvistlakk. Deretter grunnes overflaten med Nordsjø Professional Heftgrunn Superdekk. Sparkle etter grunning. Slip overflaten lett og tørk av med tørr klut. Ferdigmal 2 ganger med Nordsjø Professional Dør, list og panel 80.

Tidligere malte overflater vaskes med Nordsjø Original Universal Vask. Blanke flater mattes ned. Grunn og sparkle ved behov. Ferdigmal 2 ganger med Nordsjø Professional Dør, list og panel 80. For best resultat skal grunning med Nordsjø Professional Heftgrunn Superdekk, respektive mellomstrøk, tørke over natten før toppstrøk med Nordsjø Professional Dør, list og panel 80. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akryllateks

Glans: Blank 80

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 2 timer

Overmalbar: 12 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 8 m²/l

Emballasje: 1 og 2,5 liter

Baser: BW, BC

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat A/d) 130 g/l. Inneh. maks 90 g/l

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Miljø

Dette produktet oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For mer informasjon, se www.svanemerket.no

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester, slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.

Rev. Februar 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjø er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies