

Nordsjö Professional Eternittak



Produktbeskrivelse

Nordsjö Professional Eternittak er en halvmatt hybrid maling for godt rengjort eternitt, sement og betongplater. Takets vinkel må være minimum 22°.

Behandling

Underlaget skal være rengjort og tørt (max 16 vekt-%). Overflatene vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved vekst av sopp og alger skal overflatene behandles med Nordsjö Original Sopp- og algemiddel. La flatene tørke før maling. Professional Eternittak strykes 2 ganger. Første strøk tynnes med 10 % vann.

Øvrig

Rør godt om i spannet, mal ikke i direkte solskinn eller ved risiko for regn eller dugg innen 6 timer etter maling. Unngå å male ved temperatur under +5°C eller ved høy relativ fuktighet (>80 %).

Helse og Miljø

Lukk åpne lokk godt igjen. Fjern maling fra verkeøyet før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående etter bruk. Flytende malingsrester og såperester får ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. For ytterligere informasjon - se Sikkerhetsdatabladet. Se: www.tomtogtort.no

Teknisk Data

Bruksområdet: Utendørs

Bindemiddel: Akryl/Alkyd

Glans: 20

Tørketid: +23°C 50 % RF: 2 timer

Overmalbar: +23°C 50 % RF: Minst 8 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Tynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull eller sprøyte

Forbruk: 4-5 m²/l

Emballasje: 10 liter og 100 liter

Farger: Sort og Teglrød

Rengjøring: Kaldt vann

Oppbevares: Frostfritt

Rev. Februar 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies