

Professional Gipssparkel

Oktober 2016

Professional Gipssparkel er en hurtigtørkende sparkel, som brukes til sparkling, reparasjon og pussing av betong, lettbetong, hull i gipsplater, ødelagte ytterhjørner mm. Professional Gipssparkel er beregnet til innendørs bruk i tørre rom.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. 5 kg pulver blandes med 2 liter kaldt rent vann. Sparkelen skal blandes til en homogen pastalignende masse. Professional Gipssparkel er beregnet til håndsparkling. ved sliping anbefales beskyttelsesbriller og støvmaske.

Ikke sparkle når overflatetemperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Sparkelskjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerete rom. Bruk passende personlig verneutstyr. For mer informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Lukk åpne spann godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning

Se: www.tomtogtort.no



Bruksområde: Inne
Bindemiddel: Gips
Brukstid: 25-30 minutter
Densitet: 1.0
Tørketid: +23°C % RF: ca 45 minutter -
2 timer avhengig av sjikttykkelse
Fyllegenskap: ca 50 mm
Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Sparkel
Slipbarhet: Lettslipt
Kulør: Hvit
Forpakning: 4 og 15 kg sekk
Oppbevaring: Frostfritt

Produktet overensstemmer kravet for CE-markering EN 13963 og EN 15824



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.