

# Professional Grov Rullesparkel

Desember 2015



## Produktegenskaper

Professional Grov Rullesparkel er en svært høytfylgende lettsparkel beregnet for rullepåføring innvendig, spesielt utviklet for effektivt bruk til ROT-sektoren og nybyggproduksjon. Professional Grov Rullesparkel brukes til overflater hvor det er store krav til fyllegenskaper. Professional Grov Rullesparkel kan med fordel brukes på tidligere malte (rengjort og mattslipte) overflater som glassfiber og strukturtapecer. Professional Grov Rullesparkel er egnet for flekksparkling og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningsplater i tørre rom.

## Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Professional Grov Rullesparkel er beregnet til rullepåføring i tykke lag og bør oversparkles med en sparkel med finere korning. Kontroller nøye at sparkelen er tørr før videre sparkling eller overmaling. Ved sliping anbefales vernebriller og støvfiltermaske.

Unngå å sparkle når overflatetemperaturen er under +5 °C.

## Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Lukk åpne spenn godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: [www.tomtogetort.no](http://www.tomtogetort.no)



### Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** Sampolymerlatex  
**Korning:** Max 0,40mm  
**Densitet:** 0,90  
**Tørketid:** +23°C 50 % RF: 4 timer, avhengig av tykkelse  
**Fyllegenskap:** ca 10 mm  
**Luft/temp:** Min +5°C  
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Slipbarhet:** Lettslipt  
**Verktøy:** Sparkel  
**Kulør:** Gråtonet  
**Emballasje:** 15 liter  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevaring:** Frostfritt

Produktet overenstemmer kravet for CE-merking EN13963 og EN 15824  
MILJØ



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.