

Professional Isoprimer

Juni 2016



Produktbeskrivelse

Professional Isoprimer er en matt vanntynnbar isolerende grunning, basert på et spesielt hurtigtørkende akrylbindemiddel. Professional Isoprimer benyttes innendørs som spesialgrunning til Professional Isomatt, og kan isolere mot de fleste misfarginger fra tusj, blekk, fuktflekker, sot, nikotin og fettflekker.

Professional Isomat brukes til maling innendørs på puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike typer, glassfiberrev mm. Professional Isoprimer kan også brukes på tørt, rent trepanel og som dør/list-maling innendørs. Kvister isoleres med 2 strøk Original Kvistlakk.

Behandling

Urene flater vaskes med Original Forvask. Blanke flater mattslipes. Sugende underlag som vaskes ned, samt dårlig bundet underlag, grunnes med Professional Binder før maling.

Merker fra blekk/tusjpenner slipes om mulig først med et fint sandpapir. Mal 1-2 ganger med Professional Isoprimer, avhengig av underlaget.

Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogetort.no



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersjon
Glans: Matt 6
Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time
Overmalbar: 5 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 7-9 m²/liter
Emballasje: 2,5, 5 liter
Baser: Hvit
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 20 g/l.