

Professional P10

Januar 2016



Produktegenskaper

Professional P10 er en silkematt vanntynnet slitesterk akryl veggmalning som brukes på puss, betong, lettbetong og ulike bygningsplater, glassfibervev mm.

Behandling

Puss, betong samt ulike bygningsplater sparkles etter behov. For beste resultat skal ubehandlet puss, betong, gipsplater sementfiberplater, tegl og sparklede flater grunnes med Professional Microdispers. Ferdigmal 2 ganger med Professional P10.

Alternativt kan nevnte flater grunnes med Professional Grund+ og ferdigmal 1-2 strøk med Professional P10. Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask etter produktets anvisninger. Blanke flater mattslipes med sandpapir. Dårlig bundet underlag grunnes med Professional Binder før malning.

Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefartig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter malning.

Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon.

Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersjon

Glans: Silkematt 10

Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 2 timer, overmalbar 6 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 6-8 m²/liter

Emballasje: 2,5 liter, 10 liter

Baser: BW, BM, BC, SO502-Y og SO500-N

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 1 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies