

Professional Pansorflex Tynnfilm

November 2017

Produktbeskrivelse

Professional Pansorflex Tynnfilm er en karbonatiseringshemmende helmatt fasademaling beregnet for utvendig maling på betong. Kan også brukes på andre typer fasader. Professional Pansorflex Tynnfilm inngår i Pansorflex-systemet, som toppstrøk over Pansorflex Tykkfilm.

Produktbeskrivelse

- Diffusjonsåpen
- Alkaliebestandig
- Beskytter betong mot karbonisering
- Beskytter betong mot kloridinntrengning
- God værbestandighet
- Høy glans- og fargebestandighet
- Høy UV-bestandighet
- Vann- og smussavvisende

Behandling

Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og lignende urenheter. Betongflater skal være gjennomherdede (minst 28 dager), ingen synlige fuktflekker må finnes ved maling. Betongen skal være fri for sementhud og formolje. Kontroller først tilstanden på underlaget, og utarbeid deretter et behandlingsforslag. Professional Pansorflex Tykkfilm skal etterbehandles med Professional Pansorflex Tynnfilm.

Maling

1. Sugende og krittende underlag bør etter avbørsting grunnes med Murtex Pansorflex Fasadegrunding.
2. Mal 2 strøk med Professional Pansorflex Tykkfilm.
3. Ferdigmal 1 strøk med Professional Pansorflex Tynnfilm.

Professional Pansorflex Tynnfilm er bruksklar. Rør godt om før bruk, og mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se sikkerhetsdatabladet. Lukk godt lokk på åpne lakk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingerester og såpevann må ikke



CE

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymer
Støvtør: +23°C 50 % RF: 4 timer
Overmalbar: 12 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 5-8 m²/l
Emballasje: 10 liter
Base: Hvit
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/c) 40 g/l. Inneh. max 35 g/l.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lakk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingerester og såpevann må ikke slippes i avløpet, men leveres til miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. Se også informasjon på sikkerhetsdatabladet.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se sikkerhetsdatabladet. Lukk godt lokk på åpne lakk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingerester og såpevann må ikke



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at informasjon på sikkerhetsdatabladet ikke er utdatert på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies

Professional Pansorflex Tynnfilm



Maling

1. Sugende og krittende underlag bør etter avbørsting grunnes med Murtex Pansorflex Fasadegrunning.
2. Mal 2 strøk med Professional Pansorflex Tykkfilm.
3. Ferdigmal 1 strøk med Professional Pansorflex Tynnfilm.

Professional Pansorflex Tynnfilm er bruksklar. Rør godt om før bruk, og mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies