

Professional Platesparkel Sekk

Desember 2015

Professional Platesparkel Sekk er en høytyllende lettsparkel egnet for skjøt og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningsplater.

Gjennom sin spesielle formulering er Professional Platesparkel Sekk også egnet for ilegging av papirremse.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Professional Platesparkel Sekk er beregnet for sprøytesparkling. Ved sliping anbefales briller og støvmaske.

Unngå å sparkle når overflatetemperaturen er under +5° C.

Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Lukk åpne spann godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



CE

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerlatex
Korning: Max 0,10mm
Densitet: 1.0
Tørketid: +23°C 50 % RF: 4 timer, avhengig av tykkelse
Fyllegenskap: ca 4mm
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Slipbarhet: Lettslipt
Verktøy: Sprøyte
Kulør: Hvit
Emballasje: 14 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevaring: Frostfritt

Produktet overenstemmer kravet for CE-merking EN13963 og EN 15824

MILJØ

Dette produktet oppfyller kravene for Svanden

For mer informasjon se www.nordicecolabel.org



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.