



Nordsjö Professional Traditional Metal Primer

Produktbeskrivelse

Nordsjö Professional Traditional Metal Primer er en hurtigtørkende kromatfri rustbeskyttende grunning basert på uretanmodifisert alkyd med passiverende pigmenter. Nordsjö Professional Traditional Metal Primer er beregnet for bruk på stålkonstruksjoner inne og ute, og kan også benyttes på rustskadde sinkbelagte overflater. Kan overmales med de fleste malingstyper. Ved overmaling med maling som inneholder sterkere løsemidler kan det være behov for lengre tørketid enn oppgitt. Gjør et prøvestrøk før overmaling påbegynnes.

Behandling

Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Skrap og børst til minst St 2 ifølge SS 055900 eller sandblås til Sa 2,5. Påfør 1-2 strøk Professional Traditional Metal Primer til minst 40 mikrometer tørrfilm (tilsvarende 100 mikrometer våtfilm), avhengig av miljøklasse ifølge rustbeskyttelsesnorm BSK-11. Ferdigmal med egnet maling fra Nordsjö.

Øvrig

Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innenfor 2 timer etter slutføring av arbeidet. Mal aldri hvis temperaturen er under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).
Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Ute- og innendørs

Bindemiddel: Uretanalkyd

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time

Overmalbar: Minst 12 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: White spirit

Verktøy: Pensel og rull

Forbruk: 8 m²/l

Emballasje: 1 liter og 2,5 liter

Base: Rød

Rengjøring: White spirit

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/i) 500 g/l. Inneh. maks 450 g/l.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Rev. Mars 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies