

Nordsjö Tinova Exterior



Produktbeskrivelse: Nordsjö Tinova Exterior er utviklet for bruk på trefasader. Malingen gir en hard og sterk overflate med opprettholdt elastisitet, noe som gir god farge- og glansbestandighet. Når Nordsjö

Tinova Exterior benyttes i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil og Nordsjö Tinova Primer Exterior, kan malingen beskytte treverket og holde seg pen i opptil 12 år.

Behandling: Underlaget skal være rent, fast og tørt (max 16 %-fukt).

Nymaling: Impregner med Nordsjö Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Nordsjö Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen. Grunn hele overflaten med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Ferdigmal 2 ganger med Nordsjö Tinova Exterior.

Ommaling: Overflaten vaskes med Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved vekst av sopp og alger skal overflaten behandles med Nordsjö Original Sopp- og algemiddel. La flaten tørke før maling. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. Treerene flater impregneres først med Nordsjö Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Ferdigmal 2 ganger med Nordsjö Tinova Exterior. Tidligere beisede flater vaskes og børstes, samt ferdigmales 2 ganger med Nordsjö Tinova Exterior. Ved behov, grunn først med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Øvrig: Produktet inneholder mugghindrende midler for å redusere risikoen for muggvekst på den malte flaten. Under visse forhold, f.eks. langsom tørking p.g.a værforhold kan en liten andel av midlet brytes ned og forårsake gulning. Denne gulningen er midlertidig og forsvinner vanligvis etter 2-6 måneders eksponering for sollys. Kvaliteten på malingen og beskyttelsen mot muggvekst påvirkes ikke.

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Akryl

Glans: 20

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time

Overmalbar: 2 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk, nymaling: 4-6 m²/l

Forbruk, ommaling: 6-8 m²/l

Emballasje: 1, 2,5, 5 og 10 liter

Baser: BW, BM, BC, Red 334, Black 337

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/d) 130 g/l. Inneh. maks 15 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Helse og miljø: Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Se: www.tomtogtort.no

Rev. Feb. 2025

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies