

# Tinova Premium Exterior+

Mars 2016



Tinova Premium Exterior+ fremhever flattens trestruktur og gir samtidig dekkmalingsens jevne overflate på gamle og nye trefasader. Ved bruk av Tinova Premium Exterior+ i system med Tinova Wood Base Oil og Tinova Primer Exterior resulterer det en livslengde på opp til 14 år.

## Behandling

Underlaget skal være rengjort og tørt (max 16 vek-t%).

## Nymaling

1. Impregnering med Tinova Wood Base Oil på endevend og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel brukes på hele fasaden.
2. Grunnmal alle overflater med Tinova Primer Exterior
3. Mal 2 fylldige strøk med Tinova Primer Exterior.

## Ommaling

1. Vask fasaden med Original Husvask etter produktets anvisninger. Etteskyld godt med rent vann. La fasaden tørke før malerarbeidet fortsetter.
2. Skrap og børst vekk all løssittende maling til fast underlag. Blanke flater mattslipes for god vedheft. Gråtre slipes ned til frisk og godt bundet trevirke.
3. Treerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil. Grunnmal deretter med Tinova Primer Exterior. Er flatene i dårlig stand må man grunne alle overflater med Tinova Primer Exterior.
4. Mal 2 fylldige Strøk med Tinova Primer Exterior.

Tidligere beisede oveflater vaskes/børstes, samt blanke flater mattslipes. Ved behov grunnes flatene med Tinova Primer Exterior.

## Øvrig

Rør godt om i spannet før arbeide begynner. Mal ikke i direkte sollys, eller ved risiko for regn innen de nærmeste timene.

Se: [www.tomtoigtort.no](http://www.tomtoigtort.no)



## Teknisk data

**Bruksområde:** Utendørs  
**Bindemiddel:** Alkyd/Akryl  
**Glans:** 25  
**Støvtørr:** +23°C 50 % RF: 1 time,  
**Overmalbar** +23°C 50 % RF: 4 timer  
**Luft/temp:** Min +5°C Max +25°C  
**Luftfuktighet** RF: 40-80 % RF(65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk:** 4-6 m<sup>2</sup>/liter ved nymaling  
**Forbruk:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter ved ommaling  
**Emballasje:** 1 liter, 2,5 liter, 5 liter og 10 liter  
**Baser:** BW, BM, BC, 334 Rød, 337 Black  
**Renngjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt  
**VOC:** (kat. A/e): 130 g/l. Inneholder max 20 g/l.

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter bruk. Flytende malingsrester og såpevann må ikke slippes i avløpet men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatablad.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.