

Nordsjö Tinova Traditional Window



Produktbeskrivelse

Nordsjö Tinova Traditional Window er beregnet for malning av vinduer og staffasje av treverk utendørs. Vindusmalingen er egnet til ommaling av industrimalte vinduer.

Behandling

Underlaget skal være tørt og godt rengjort (max 16 %-fukt).

Nymaling

For best resultat bør nytt tre impregneres med Nordsjö Tinova Wood Base Oil. Grunn så alle overflater med Nordsjö Tinova Traditional Primer Exterior. Ferdigmal hele konstruksjonen 2 ganger med Nordsjö Tinova Traditional Window.

Ommaling

Fasaden vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved vekst av sopp og alger skal overflatene behandles med Nordsjö Sopp- og algemiddel. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. Trerene flater impregneres først med Nordsjö Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Nordsjö Tinova Traditional Primer Exterior. Ferdigmal 2 ganger med Nordsjö Tinova Traditional Window.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lakk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter malning. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Alkyd

Glans: 20

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 8 timer

Overmalbar: 24 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: White spirit

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk, nymaling: 8-12 m²/l

Forbruk, ommaling: 8-12 m²/l

Emballasje: 1 og 2,5 liter

Rengjøring: White Spirit

Baser: White

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/d) 300 g/l. Inneh. maks 299 g/l.

Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen ca. 6 timer etter malning. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Rev. Februar 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies