



Nordsjö Tinova Transparent Exterior

Produktbeskrivelse

Nordsjö Tinova Transparent Exterior er en høyteknologisk beis med lang holdbarhet. For utendørs beising av trefasader og annet treverk. Nordsjö Tinova Transparent Exterior gir liv til treverket og fremhever trestrukturen. Det er laget spesielt for vårt nordiske klima og inneholder et patentert bindemiddel som gir bedre beskyttelse.

Behandling

Underlaget skal være tørt og godt rengjort (max 16% fukt).

Nymaling

Impregner med Nordsjö Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Nordsjö Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen. Ferdigbehandles 2 ganger med Nordsjö Tinova Transparent Exterior.

Ommaling

Fasaden vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved vekst av sopp og alger skal overflatene behandles med Nordsjö Sopp- og algemiddel. La flaten tørke før maling. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. Trerene flater impregneres først med Nordsjö Tinova Wood Base Oil. Ferdigbehandles 2 ganger med Nordsjö Tinova Transparent Exterior. Tidligere beisede flater vaskes og børstes, samt ferdigbehandles 2 ganger med Nordsjö Tinova Transparent Exterior.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere. Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Modifisert alkydemulsjon
Glans: Halvmatt
Støvtør: +23° C 50 % RF: 8 timer
Overmalbar: 12 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk, nymaling: 6-8 m²/l
Forbruk, ommaling: 8-10 m²/l
Emballasje: 1, 2,5 og 10 liter
Baser: BC
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/e) 130 g/l. Inneh. maks 55 g/l.
Øvrig: Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Rev. Februar 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies