

Murtex

Allround



Produktbeskrivning

Murtex Allround är en vattenburen halvmatt fasadfärg avsedd för utvändigt målning på puts, betong, plattor av eternit och cement. Vid målning på puts är det viktigt att putsen är i målningbart skick dvs fast och väl bundet samt åldrats minst 1 år.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast.

Målning

1. Sugande och kritande ytor bör efter avborstning grundas med Murtex Hydrogrund
2. Målas 2 ggr med Murtex Allround.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.



Teknisk data

Användningsområde: Utomhus

Glans: 10

Bindemedel: Akrylatsampolymer

Torktid 23°C 50% RF: 2 timme

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 8 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Sruta

Färgåtgång: Nymålning 6-8m²/l

Färgåtgång: Ommålning 8-10m²/l

Förpackning: 10 liter

Baser: Svart

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/c): 40/l Innehåller Max 9g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Sökerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan sifvervärdena variera.

Rev. maj 2024

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.