

Nordsjö Lithurin Hard

Juli 2015



Produktbeskrivning

Nordsjö Lithurin Hard är ett pregneringsmedel och bildar ingen film. Nordsjö Lithurin Hard är vattenburen och förändrar inte betongens färg. Nordsjö Lithurin Hard dammbinder, härdar och skyddar betongytor i industrilokaler, lagerutrymmen, maskinhallar, markbetong, trädgårdsplattor mm. Nordsjö Lithurin Hard användas i kombination med Nordsjö Lithurin Seal.

Krav för behandling Nordsjö Lithurin Hard

Betongen skall vara minst 7 dagar gammal vid temp 14-18° och min 14 dagar vid temp 10-13° innan applicering Min 5° på betong ytan (= 10° i luften). Ytan skall vara fri från föroreningar. Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren innan applicering.

Behandling

1. Applicera Nordsjö Lithurin Hard med en mjuk bprste
2. Arbeta in materialet ytan med den mjuka borsten för att få god absorbtion
3. Fördela Nordsjö Lithurin Hard flödigt över ytan tills alla pölar är borta. Sopa igen eventuella fotspår.
4. Låt torka
5. Nordsjö Lithurin Hard måste torka före Nordsjö Lithurin Seal skall appliceras
6. Under vissa förhållanden t ex. låga temperaturer, blir absorbtionstiden längre och vid högre temperaturer blir den kortare.

Eventuella problem efter behandling med Nordsjö Lithurin Hard

Ytan är helt vit.

1. Dålig rengöring, Nordsjö Lithurin Hard reagerar med betongdam.
 2. För mycket material, golvet kan inte suga åt sig all vätska. Torkat i ytan.
 3. Ytan är ej öppen (tidigare behandling stoppar) Vita fläckar .
- För mycket material i svackor materialet torkat i ytan. Åtgärd – Torka eller skura bort vit fällning med rent vatten snarast möjligt.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Inomhus/Utomhus

Torktid 23°C 50% RF: 16 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 16 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Mjuk borste

Färgåtgång: ca 0,15 liter/m²

Maskinglättad, 0,2-0,4 liter Ej

Maskinglättad

Förpackning: 10 och 25 liter

VOC: kat.A/i)140g/IMax 1g/lit

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00