

# Nordsjö Lithurin Seal

Juli 2016



## Produktbeskrivning

Nordsjö Lithurin Seal är ett impregneringsmedel som förseglar betongytan. Nordsjö Lithurin Seal är en vattenburen och förändrar inte betongens färg. Nordsjö Lithurin Seal används som dammbindare av betongytor i industrilokaler, lagerutrymmen, maskinhallar, markbetong, trädgårdsplattor mm. Används tillsammans med Nordsjö Lithurin Hard eller ensam vid enbart dammbindning.

## Krav för behandling Nordsjö Lithurin Seal

Kan appliceras direkt efter gjutning. Min 5° på betong ytan (= 10° i luften.) Rekommenderar minst 10° på betong ytan. Under 10° suger betongen mindre material samt långa väntetider för tork/härdning. 5-10 dygn i 14-18 grader innan vattenbeständig. Ytan skall vara ren och ej förorenad Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren innan applicering.

## Behandling

1. Applliceras med en lågtrycksspruta eller en kanna med stril.
2. Arbeta in materialet i ytan med mjuk borste för god absorption. Håll ytan fuktig (vid temp +10 till +13) i 15-20 minuter.
3. Om ytan börjar torka, blöt den med mer Nordsjö Lithurin Seal. se till att ingen del av ytan torkar under absorptionstiden. Materialet blir segt om det tar för lång tid, speciellt vid högre temperaturer
4. Avlägsna överskottsmaterialet med borsten, medan materialet fortfarande är flytande. (Applicera med tryck på borsten för att få med överskottet)
5. Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet inte suger åt sig
6. Bearbetas enklosy med steg 1-6, i etapper om 100m<sup>2</sup> åt gången per person.

Under vissa förhållanden t.ex. låg temperatur, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperatur blir absorptionstiden kortare.



CE

## TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Inomhus  
**Torktid 23°C 50% RF:** 16 timmar  
**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 24 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +10°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** vatten  
**Verktyg:** Mjuk borste  
**Färgåtgång:** 0,15 liter/m<sup>2</sup> Maskinglättad yta. Ej maskinglättad 0,2-0,4 liter/m<sup>2</sup>.  
**Förpackning:** 10, 25 liter  
**VOC:** kat.A/i)140g/IMax 10g/lit  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009

# Nordsjö Lithurin Seal



## Eventuella problem efter behandling med Nordsjö Lithurin Seal

Ytan är matt

- Betong ytan fått för lite material Åtgärd – Lägga på Nordsjö Lithurin Seal en gång till (Ca halva material åtgången) Ytan är helt vit.

1. För mycket material golvet kan inte suga åt sig all vätska. Torkat i ytan.

2. Ytan är ej öppen (tidigare behandling stoppar) Vita fläckar.

- För mycket material i svackor materialet torkat i ytan. Åtgärd – Torka eller skura bort vit fällning med rent vatten snarast möjligt.

OBS Behandla aldrig en yta med Nordsjö Lithurin Seal om det finns fällningar från Nordsjö Lithurin Seal på ytan. Fällningarna från Nordsjö Lithurin Hard kapslas in under Nordsjö Lithurin Seal, svårt att ta bort.