

# Nordsjö Original Parkettlack Halvblank

Klarlack



## Produktbeskrivning

Nordsjö Original Parkettlack Halvblank är en vattenburen 1-komponent, luktsvag lack för parkett- och trägolv. Den är även lämplig till obehandlad kork, trätrappor, invändiga snickerier m.m. Nordsjö Original Parkettlack Halvblank ger en slitstark yta. OBS! Brunbok, Diamantfuru och Donauk skall ej lackeras med Original Parkettlack Halvblank.

Nordsjö Original Parkettlack Halvblank kan brytas i en mängd olika laserkulörer eller användas klar.

## Behandling på olackerade golv

Slipa ytan ren från smuts och ojämnheter. Dammsug golvet väl. Golvet ska vara torrt (5-15 % fuktkvot). Stryk ut lacken tunt med pensel eller roller. Efter torkning när ytan åter har en jämn färgton, mellanslipa ytan lätt för hand med slippapper 150 och dammsug. Topplackering görs med Nordsjö Original Parkettlack Halvblank som stryks ut med pensel eller roller. Vid behov t.ex på mjuka träslag som furu, gran och bok, görs ytterligare en topplackering.

Oljerika träslag som t.ex teak, måste behandlas omgående efter renslipning. Vid lackering i samband med bets, kontakta Nordsjö för konsultation.

## Behandling på lackerade golv

Rengör golvet med ett grovrengöringsmedel så att det blir fritt från smuts och fett. Tvätta golvet med ättikssurt vatten (3dl 24%-ig ättiksprit till 8-10L vatten). Slipa med 120-150 slippapper så att ytan mattas och dammsug noga. Lackera golvet 1-2 gånger med Nordsjö Original Parkettlack Halvblank.

## Lasering av golv

Lasera den rengjorda och slipade träytan 1-2 ggr beroende på önskat useende och kulör intensitet. Rör om i burken med jämna mellanrum under laseringen. För ett mera hållbart resultat kan den laserade ytan överlackeras med ett tunnt lager klar Nordsjö Original Parkettlack Halvblank

## Tork

Inflyttning av möbler kan ske efter 1 dygn, mattor efter 1 vecka. Lackera ej när ytttemperaturen är under +10 °C.



### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedelstyp:**

Akrylsampolymer/Polyuretandispersion

**Glans:** Halvblank 45

**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorrt 1 timme. Övermålningsbar 8 timmar. Inflyttningstorr 24 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +10°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel, Roller (filt)

**Färgåtgång:** 6-10 m<sup>2</sup>/liter

**Förpackning:** 1 liter, 2,5L och 5 L

**Baser:** BC

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat.A/i)** 140g/l Innehåller Max 100 g/l

Rev. augusti 2024

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.

# Nordsjö Original Parkettlack Halvblank



## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senaste utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.