

Nordsjö Professional Epoxi A och B



Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Epoxi Golv är en tvåkomponent vattendispergerad epoxifärg.

Användningsområde:

Nordsjö Professional Epoxi Golv är i första hand avsedd för betonggolv, men kan även användas på golv av trä eller fiberplattor. Lämplig för golv inom bostaden och golv som utsätts för trafik inom industri och handel.

Garagegolv:

På grund av däckens innehåll av mjukgörare rekommenderas det att lägga lämplig matta i körbanan och under hjul för att skydda färgen.

Behandling

Nya betonggolv skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt.

Cement huden skall avlägsnas genom t. ex. slipning, blästring eller syratvättning.

Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas.

Applicering:

Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Sörj för god ventilation så att vattnet avgår innan färgen härdat.

Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå.

Små mängder, upp till 1 liter, kan man blanda för hand med en rörpinne. Större mängder bör blandas med elektrisk eller tryckluftdriven maskinblandare t.ex. en lågvarvig bormaskin med lämplig blandarvinge. Stänkskydd är att rekommendera.

Penslar och annan utrustning rengöres i vatten.

Använd skyddshandskar.

Obs!

Härdplastkurs krävs för att hantera Nordsjö Professional Epoxi yrkesmässigt.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

TEKNISK DATA

Densitet: A-komp.1,05, B-komp.1,29

Bruksanvisning:

Blandnings- Komp. A 3 viktdeklar

förhållande: Komp. B 7 viktdeklar

Spädning: 10-20% vatten vid grundning på sugande underlag

Brukstid: 2 timmar

Torktid: Räkna med ca. 10 timmar härddid innan nästa strykning. Vänta dock ej längre än högst 24 timmar. Det färdigmålade golvet kan tas i bruk efter ca. 24 timmar och uppnår full slitstyrka efter 5-7 dygn.

Glansvärde: Ca. 80 blank

Sträckförmåga: 6-8 m²/liter.

Lagringstid : 2 år

Lagras frostfritt.

OBS! Lägsta golvtemperatur +10°C.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Rev. mars 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.