

Professional Metal Roof

Mars 2016



Produktbeskrivning

Professional Metal Roof är en halvblank täckande färg avsedd för målning av plåttak. Genom att måla taket med Professional Metal Roofuppnås ett mycket gott skydd utomhus med hög kulör-och glansbeständighet. Professional Metal Roof har en konsistens som gör att färgen är lättapplicerad och kan påföras i tjocka skikt. Detta tillsammans med den goda utflytningen ger en hög täckande förmåga.

Behandling

Vid målning av plåttak skall taket ha en lutning på minst 22° grader.

Är plåttaket fabrikslackerat med PVF2, organosol eller plastisol måste man avlägsna all den gamla färgen till plåtrens yta med hjälp av vattenblästring eller färgbortagningsmedel.

Tidigare målade ytor tvättas noggrant rent tills det inte kritar. På polyesterytor behövs en slipning för att få bra vidhäftning. Blanka ytor måste mattas OBS! Gör alltid ett vidhäftningsprov .

Vid en rostskada skall man stålborsta till minst ST2. Grunda skadan med Professional Traditional Metal Primer minst 40µm. Låt torka minst 48h för att få bra vidhäftning

Förzinkade ytor avfettas med Målartvätt. För att få optimal vidhäftning på förzinkade ytor skall slipas och/eller beta ytan. Förzinkade ytor som har någon form av extra behandlingar är det viktigt att man kontrollerar vidhäftningen. OBS! Gör alltid vidhäftningsprov. Aluminium skall tvättas samt slipas och grundas med Traditional Metal Primer 40µm. OBS! Gör alltid ett vidhäftningsprov.

Ytan skall vara torr och ren innan du målar med Professional Metal Roof. Skall appliceras 2 ggr till ett torrt skikt av minst 80µm. Alternativt 1ggr 60µm. Glöm inte att göra ett vidhäftningsprov.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dag inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus plåttak
Bindemedelstyp: Akrylat
Glans: Halvblank
Torktid 23°C 50% RF: 2timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 6 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel ruller spruta
Färgåtgång: 6-8m²/liter
Förpackning: 2,5lit och 10lit
Kulörer: Svart, Röd
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.svanen.se