

# Nordsjö Tinova

## Traditional Boat Varnish



### Produktbeskrivning

Nordsjö Tinova Traditional Boat Varnish är en högblank, väderbeständig klarlack för in och utvändigt lackering av trädetaljer.

### Behandling

Lacken omröres väl. Ytan ska vara ren och torr. Nytt trä grundas med Nordsjö Tinova Traditional Boat Varnish och strykes därefter 2-3 gånger med Nordsjö Tinova Traditional Boat Varnish. Slipa lätt med ett fint sandpapper mellan strykningarna. Klarlackering av fönstersnickerier utvändigt ska undvikas. Tidigare lackerat trä rengöres, mattslipas och strykes 1-2 gånger. Måla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

### Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dag inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

### Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



#### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus och utomhus  
**Bindemedel:** Uretanalkyd  
**Glans:** Högblank 90  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 10 timmar, Övermålningsbar 10 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Alifatnafta  
**Verktyg:** Pense, Roller  
**Färgåtgång:** 8-10 m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 0,5 och 1 liter  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/f)700g/l** Innehåller Max 700g/l

Rev. mars 2025

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senaste utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.