

# Nordsjö Tinova

## Traditional Window



Nordsjö Tinova Traditional Window är avsedd för målning utomhus på fönster och snickerier. Fönsterfärgen är lämplig till ommålning av industrilackerade fönster.

### Behandling

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort.

### Nymålning:

För bästa resultat skall nytt trä impregneras med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR. Grundmåla hela konstruktionen med Nordsjö Tinova Traditional Primer Exterior och färdigstryk därefter 2 gånger med Nordsjö Tinova Traditional Window.

### Ommålning:

Tidigare målade ytor tvättas och efterskölsjs. Löst sittande färg och gråträ skrapas/slipas bort. Trärena ytor impregneras med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR och grundmålas med Nordsjö Tinova Traditional Primer Exterior. Konstruktionen färdigstryks 2 gånger med Nordsjö Tinova Traditional Window.

### Övrigt

Rör om noga i burken. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dag inom ca 6 timmar efter målning. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).



#### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus

**Bindemedelstyp:** Alkyd

**Glans:** 20

**Dammtorr 23°C 50% RF:** 8 timme

**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 24 timme

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Alifatnafta

**Verktyg:** Pensel roller spruta

**Färgåtgång:** Nymålning 8-12m<sup>2</sup>/l

**Färgåtgång:** Ommålning 8-12m<sup>2</sup>/l

**Förpackning:** 1, 2,5 liter

**Baser:** VIT

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat.A/d)** 300g/l Innehåller Max 299g/l

#### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Sökerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan sifvervärdena variera.

Rev. maj 2021

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.