

GRANDE

Specialus produktas rąstų paviršiams

- Puikus sukibimas ir atsparumas
- Veikliosios medžiagos saugo medieną nuo pelijimo
- Su UV filtru
- Labai silpno kvapo



GAMINIO SAVYBĖS

Pusiau permatoma medienos apsaugos priemonė, specialiai sukurta rąstų paviršiams. Gaminio sudėtyje yra patentuoto hibridinio rišiklio, todėl priemonė giliai įsigeria į medieną, užtikrina gerą sukibimą ir atsparumą klimato poveikiui. Su UV spindulių filtru, pagerinančiu atsparumą saulės spinduliams, ir veikliosiomis medžiagomis, saugančiomis medieną nuo pelijimo. Labai silpno kvapo.

PASKIRTIS

Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems lauke esantiems apvaliams, tašytiems, frezuotiems ir klijuotiems fasadų, stoginių ir pertvarų rąstams. Tinka ir obliuotai, ir pjautinei medienai.

PAGRINDAS

Nauji ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdoroti įvairūs vertikalus rąstų paviršiai. Tinka obliuotai ir pjautinei medienai. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai bei horizontaliems mediniams paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnis kaip 18% drėgnumo.
- Paviršiaus valymo būdą reikia pasirinkti atsižvelgiant į teršalų tipą (dulksės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai); žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. Nepartartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Kad gaminys geriau įsigertų į paviršius, šiurkščiu šepetiu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papildžijusį medienos sluoksnį.
- Jei paviršius buvo anksčiau alyvuotas, seną alyvos sluoksnį pašalinkite plovikliu „Pinotex Terrace Cleaner“.
- Visiškai pašalinkite seną dažų (atliejinių, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šiurkščiu šepetiu), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemonė). Tai užtikrins tolygų medienos apsaugos priemonės sukibimą ir vienodą atspalvį, kai paviršius bus padengtas.
- Medinės lentos rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas, o mediena būtų ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

GRUNTAVIMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo medienos paviršius turi būti išdžiūvęs.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršius (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai) ir užtikrinti tolygų atspalvį, pirmiausia reikia jį vieną kartą nugruntuoti bespalviu vandeniniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Wood Primer“ arba tirpikliniu biocidiniu apsauginiu gruntu „Pinotex Base“. Paviršius dengiant praėjus ne mažiau kaip parai po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu gruntu sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praėti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite skersinio pjūvio vietas – įmirkykite jas iki įsotinimo.
- Paviršius gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršius, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, medienos apsaugos priemonė į pagrindą įsigers prasčiau.

GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant paviršius apdailos sluoksniu reikia palaukti, kol nugruntuotas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Medienos apsaugos priemone „Pinotex Grande“ paviršius padenkite 2 sluoksniais.
- Anksčiau gaminiu „Pinotex Grande“ padengtam paviršiu atnaujinti, jei ant jo nėra matomų pažeidimų, pakanka vieno sluoksnio.
- Galutinis atspalvis išryškėja paviršiu išdžiūvus. Atspalvio atitikimo tikslumas priklauso nuo paviršiaus dengimo būdo, sluoksnio storio ir medienos rūšies.
- Su kiekvienu apdailos sluoksniu atspalvis darosi tamsesnis, blizgesnis ir ilgamžiškesnis.
- Lauke esančių paviršių nerekomenduojama dengti vien tik bespalviu gaminiu, nes gaminys be pigmentų blogiau saugo medieną nuo saulės spindulių poveikio. Gaminio tonavimas pagerina jo atsparumą saulės spindulių poveikiui.
- Bespalvis „Pinotex Grande“ naudojamas kaip tonavimo pagrindas.

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad apsaugotumėte juos nuo aptaškymo medienos apsaugos priemone.
- Prieš pradėdami apdoroti paviršius, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
- Geriausia medinio paviršiaus apsauga užtikrinama, kai jis padengiamas teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...+25°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80%. Nepartartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogiau įsigerti į medieną.
- Medinį paviršius per daug įsotinus apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Wood Primer“ arba „Pinotex Base“, pablogės sukibimas su kitu medienos apsaugos priemonės sluoksniu.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Rišiklis	Alkido emulsija (AWB)/akrilas
Tankis	1,02-1,03 kg/l
Sausųjų medžiagų dalis	50-52%
Spalva	„Nordic Colours“, „Traditional Colours“
Džiavimo laikas (23 °C, 50% RH)	Nekimba dulksės po 2 val.; kitą sluoksniį galima dažyti po 8 val.
Dengiamumas (vienas sluoksniu)	Pjautinė mediena 5-7 m ² /l (150-205 g/m ²) Obliuota mediena 10-12 m ² /l (85-105 g/m ²)
Skiediklis	Vanduo
Darbo įrankiai	Teptukas
Įrankių valymas	Vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	2 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje taroje, +5...35 °C temp.
Pakuotė	1 L / 10 L

- Skirtingus „Pinotex Grande“ atspalvius galima maišyti vieną su kitu.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnius paviršius, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių. Kad atspalvis būtų tolygesnis, po 10–20 min. visą apdorotą paviršių galima išlyginti sausu teptuku.
- Atidžiai apdorokite skersinio pjūvio vietas, taip žymiai padidinsite jų atsparumą drėgmei.
- Nerekomenduojama pusiau permatomu gaminiu taisyti atskirų vietų, nes pataisytos vietos vėliau gali matytis.
- Prieš prikaland lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrąją pusę.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Patartina „Pinotex Grande“ padengtą paviršių saugoti nuo rūgštinių arba šarminių paviršių (pvz., neišdžiūvusio tinko), nes jie gali paveikti pigmentus surišantį risiklį.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.
- Dėl riboto prieinamumo, susijusio su aplinkosauginiais reikalavimais, ne visi pigmentai yra vienodai atsparūs įvairių aplinkos sąlygų poveikiui. Kai kurios ryškios spalvos gali išblukti greičiau nei kitos, išgaunamos naudojant tik natūralius pigmentus. Tai ypač aktualu paviršiams, stipriai veikiamiems UV spindulių, pvz., pietų pusėje esančioms sienoms.
- Atsparumo duomenys pateikti www.pinotex.lt/atsparumosalygos
- Priežiūros nurodymai pateikti www.pinotex.lt/prieziurosinstrukcija

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Nešvarų paviršių rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Cleaner“, paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu ir palaukite, kol jis išdžius.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai – drėgnu šepetiu, kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Cleaner“, perplaukite švariu vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžius.
- Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite biocidine priemone „Pinotex Imprā“. Įmirkytas paviršius nedažomas.
- Drėgnoje aplinkoje esančius medinius paviršius nugruntuokite biocidiniu apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“, paskui padenkite tinkamu gaminiu iš „Pinotex“ asortimento.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetiu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus. ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis produkte (pogr. A/e) 130 g/L. Maks. LOJ kiekis produkte 80 g/L.

Gamintojas: „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija, tel. (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com
Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2311 133, pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.