

Pinotex

IMPRA

Biocidinė įmirkymo priemonė

- Giliai įsigeria į medieną
- Suteikia medienai ilgalaikę apsaugą nuo drėgmės
- Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų saugančių medieną nuo ją ardančių grybinių ydų (pamėlynavimo, puvinio)



GAMINIO SAVYBĖS

Ryškiai žalios spalvos vandeninė gilaus įmirkymo priemonė paslėptoms medinėms konstrukcijoms. Saugo paviršių nuo ilgalaikio drėgmės poveikio ir medieną ardančių grybinių ydų (pamėlynavimo, puvinio). Giliai įsigeria.

PASKIRTIS

Įvairioms konstrukcijoms iš naujos arba senos, bet nepažeistos medienos – sijoms, juodgrindėms, gegnėms, spariniams, apatinėms stulpų dalims ir kitoms paslėptoms medinėms konstrukcijoms, kurioms nereikalinga dekoratyvinė apdaila. Ypač tinka drėgnoje aplinkoje esančiai medienai (pvz., besiliečiančiai su pamatu) apsaugoti. Nerekomenduojama naudoti atviroms patalpų konstrukcijoms ir tiesioginių saulės spindulių apšviečiamiems paviršiams lauke, nes ilgalaikis UV spindulių poveikis sumažina apsaugines biocidų savybes.

PAGRINDAS

Tinka ir pjautinei, ir obliuotai medienai įmirkyti. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybelio (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgnumo.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulksės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti tokiais būdais kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Pašalinkite nuo paviršiaus pjuvenas.
- Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.

ĮMIRKymas

- Paviršių gaminiu „Pinotex Imprą“ apdorokite nardinamuoju būdu arba 1–2 kartus padenkite teptuku. Paviršių padenkite gausiai, kad mediena būtų kuo geriau įsotinta.
- Kuo daugiau priemonės įsigeria į medieną, tuo geriau ji apsaugoma.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.

GALUTINĖ APDAILA

„Pinotex Imprą“ įmirkytas paviršius kitomis priemonėmis neapdorojamas.

PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia.
- Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama, kai paviršius dengiamas teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnumas < 80%. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į paviršių.
- Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.
- Dėmesio! „Pinotex Imprą“ įmirkytas paviršius lieka žalios spalvos, jis nedažomas ir neapdorojamas kitomis medienos apsaugos priemonėmis.
- Jei paviršių pageidaujama dažyti, tokiu atveju rekomenduojama jį įmirkyti apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“.
- „Pinotex Imprą“ nerekomenduojamas tiesioginių saulės spindulių apšviečiamiems paviršiams, nes ilgalaikis saulės spindulių poveikis sumažina apsaugines biocidų savybes.
- Gerai įmirkytos paslėptos konstrukcijos ilgai išlieka apsaugotos, todėl kitokios priežiūros joms nereikia.
- Atidžiai apdorojus medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Dengtos / paslėptos konstrukcijos
Rišiklis	Vandenyje tirpus alkidas
Tankis	1,01 ± 0,02 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	16 ± 2%
Spalva	Žalia
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	nekimba dulksės po 2-4 h
Dengiamumas (1 sluoksnis)	pjautinė mediena 5-7 m ² /l (145-200 g/m ²) obliuota mediena 9-12 m ² /l (85-110 g/m ²)
Skiediklis	vanduo
Darbo įrankiai	teptukas, nardinimo priemonės
Įrankių valymas	vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	2 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	3 L / 10L

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepetėliu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Lavatio“, paskui perplaukite paviršių švari vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, perplaukite švari vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius.
- Nuo šakų pašalinkite saksus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetėliu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir detales nugaruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“.

DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Biocido autorizacijos liudijimas Nr. [11.1]11.2-A-08VAP601174-13-124, galioja iki 2018-09-04. Skystis. Medienos konservantas (8 tipo biocidas). Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pabaigę dažyti gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius pašalinkite nuo jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regiono, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.

Gamintojas: „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija, Tel. (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com
Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.