

EXTREME LASUR

Lazūras koksnes aizsarglīdzeklis ar pašattīršanās spēju

- Izturība līdz 12 gadiem
- Pašattīršanās tehnoloģija «Stay Clean» – svaigs izskats ilgu laiku
- Hibrīdtehnoloģija – krāsa neplaisā un nelobās
- Aktīvās vielas aizkavē pelējuma izplatīšanos uz virsmas
- Satur UV filtru

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Ūdenī šķīstošs lazūras koksnes aizsarglīdzeklis, ko raksturo unikāla pašattīršanās tehnoloģija un lieliska izturība. Produkta sastāvā ir koloidais silīcija dioksīds, kas hidrofilo īpašību dēļ palīdz virsmai pašattīrīties no netīrumiem, piemēram, kad uz to iedarbojas lietusūdens. Jo tīrāka ir krāsotā virsma, jo garāks tās kalpošanas laiks. Produkts veido pusmatētu, elastīgu, netīrumus atgrūdošu un izturīgu aizsargplēvi, kas neplaisā un nelobās. Satur UV filtru, kas palielina izturību pret saules starojumu, un aktīvās vielas, kuras novērš pelējuma izplatīšanos uz apstrādātās virsmas. Veicot sistēmas apdari (piesūcināšanas gruntēšana un divas virsmas apdares kārtas), koka virsmai tiek nodrošināta ilgstoša aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību – līdz pat 12 gadiem.

PIELIETOJUMS

Koka fasādes, norobežojumi, žogi u.c. jaunas un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātas koka virsmas, veicot ārdarbus. Produkts ir īpaši piemērots ēvelētām virsmām.

PAMATVIRMSA

Īpaši labi piemērots ēvelētās koka virsmas apdarei, jo tās struktūras skaistumu vislabāk akcentē puscaurspīdīgs produkts. Piemērots arī zāģētās koksnes virsmas krāsošanai. Nav piemērots tādas koksnes apstrādei, kuru ir sabojājušas sēnīšu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājama koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnī jābūt sausai, mitrumsaturam mazākam par 18%.
- Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) jāizvēlas virsmas attīrīšanas metode (sk. «Īpaši sagatavojamu pamatvirsmu iepriekšējā apstrāde»). Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksnī (piem., smilšstrūklas aparāts).
- Lai panāktu labāku adhēziju, vecā atlobījusies koksnes aizsarglīdzekļa kārtā, kā arī nedaudz bojātas vai pelēkas koksnes kārtas mehāniski jānoņem no virsmas, izmantojot cietsaru suku vai nomazgājot.
- Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., alkīda vai lateksa krāsa) pilnīgi jānoņem ar mehānisko (skrāpis, cietsaru suku), termisko (gaisa pūtējs, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko paņēmieni (krāsas noņemšanas līdzeklis). Tas nodrošina vienmērīga krāsas toņa iegūšanu tālākajā virsmas apstrādē ar koksnes aizsarglīdzekli.
- Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātus metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnotekur sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un apšuvums atstātos vismaz 30 cm augstumā no zemes virsmas.



GRUNTĒŠANA

- Pirms virsmas tālākās apstrādes jāpārliecinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu un vienādu krāsas toni, jaunas un no vecās krāsas attīrītas koka virsmas jānogruntē, uzklājot 1 kārtu bezkrāsainā ūdenī šķīstošā biocīdā koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekļa «Pinotex Wood Primer» vai biocīdā koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekļa uz šķīdinātāja bāzes «Pinotex Base». Apdares krāsošana veicama ne agrāk kā 24 stundas pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nozūšana var būt ilgāka par 24 stundām.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, piesūcinot tos līdz piesātinājumam.
- Koka virsmas gruntēšana jāveic visagrākajā posmā. Ja krāsošana aizkavējas vai uz koksnī iedarbojas laika apstākļi, pasliktinās krāsas pielīpšana pie koka virsmas.

BEIGU APDARE

- Pirms apdares krāsošanas jāpārliecinās, ka nogruntētā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Apdares krāsošana veicama, uzklājot 2 kārtas koksnes aizsarglīdzekļa «Pinotex Extreme Lasur».
- Lai atsvaidzinātu virsmu, kas iepriekš ir bijusi pārklāta ar produktu «Pinotex Extreme Lasur», pietiek uzklāt vienu kārtu.
- Katra nākamā kārtā padara virsmu tumšāku un spīdīgāku, bet pārklājumu – izturīgāku.
- Ārējām virsmām nav ieteicams izmantot tikai bezkrāsainu produktu, jo tas nespēj pasargāt no saules starojuma tieši tādēļ, ka sastāvā nav pigmenta. Pigmenta pievienošana piešķir izturību pret saules starojumu.
- Bezkrāsaino produktu «Pinotex Extreme Lasur» ir paredzēts izmantot par tonēšanas bāzi vai, lai padarītu gaišāku izraudzīto toni koka virsmu atsvaidzināšanas gadījumā.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums:	Ārdarbi
Saistviela	Akriks/alkīds
Blīvums	1,1 +/- 0,1 kg/l
Sausnas saturs	32-34 +/- 2% (atkarībā no toņa)
Krāsu karte	«Pinotex Colour Collection»
Žūšanas laiks (23°C / 50% RH)	Puteklneuzņēmīga pēc 1 stundas Var krāsot pēc 4 stundām
Segtspēja (viena kārtā)	Zaģētai koksnei 5-8 m ² /l (140-220 g/m ²) Ēvelētai koksnei 9-12 m ² /l (90-120 g/m ²)
Atšķaidītājs:	Ūdens
Darbarīks:	Ota
Darbarīku tīrīšana:	Ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja traukā	3 gadi
Produkta glabāšana	Noslēgtā traukā +5...+35 °C temperatūrā
Iepakojums:	1 l / 3 l / 10 l

KOPJOŠĀS KRĀSOŠANAS IETEIKUMI

- Pirms darba sākuma jāpārklāj tuvumā esošie augi un krūmi, lai tos pasargātu no koksnes aizsarglīdzekļa šļakatām.
- Pirms lietošanas un darba laikā koksnes aizsarglīdzeklis rūpīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot oti.
- Koksnes aizsarglīdzekļa uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...+30 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās no krāsošanas vējinātā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo šķīdinātāja (ūdens) pārāk intensīva iztvaikošana var pasliktināt produkta iesūkšanos koksnē.
- «Pinotex Extreme Lasur» krāsu toņus var samaisīt savā starpā. Ja nepieciešams, izraudzīto toni var padarīt gaišāku, pievienojot līdz 30% tonētā produkta.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu krāsošanas gadījumā, nepieciešamo produkta daudzumu ieteicams samaisīt vienā tvertnē.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas bieži tiek pakļautas ūdens un/vai saules starojuma iedarbībai.
- Koka apšuvuma galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību.
- Pirms koka apšuvuma u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.

- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Jāraugās, lai ar produktu «Pinotex Extreme Lasur» pārklātas virsmas tieši nesaskartos ar virsmām, kas rada skābu vai sārmu reakciju (piem., pilnīgi nenožuvis apmetums), jo tas var negatīvi ietekmēt pigmenta saistvielu.
- Ekspluatācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama miksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Ņemot vērā ierobežojumus, kas saistīti ar ekoloģiskajiem aspektiem, dabisko pigmentu izmantošanas iespējas ir ierobežotas. Tāpēc krāsas plēvei ir atšķirīga noturības pakāpe, izmantojot ārdarbiem, piemēram, dažādi spilgtāki toņi ēkas fasādes dienvidu pusē var izbalēt ātrāk nekā toņi, kas satur tikai dabiskos pigmentus.

ĪPAŠI SAGATAVOJAMU VIRSMU IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE

- Netīru virsmu ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un kvēpi jānoņem ar sārmu tīrīšanas līdzekli «Sadolin Bio-Cleaner», pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem mehāniski, izmantojot mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli «Sadolin Bio-Cleaner», rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Slēptas koka konstrukcijas jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar biocīdu piesūcināšanas līdzekli «Pinotex Impr». Piesūcinātā virsma nav paredzēta krāsošanai.
- Koka virsmas, kas atrodas mitrā vidē, jānogruntē ar biocīdu koksnes grūntēšanas aizsarglīdzekli «Pinotex Base» vai «Pinotex Wood Primer», pēc tam jāuzklāj piemērots beigu pārklājums no «Pinotex» produktu klāsta.
- Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzīnā piesūcinātu lupatu).
- Metāla detaļās. Apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Iepriekš neapstrādātās metāla detaļas ar tērauda suku vai smilšpapīru jāattīra no rūsas, pēc tam jānogruntē ar krāsu «Professional Traditional Metal Primer» vai «Hammerite No.1 Rustbeater».

DARBA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir sliktā pašsajūta. Medicīniska palīdzība nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Ievērot drošības prasības! Pirms izmantošanas iepazīties ar produkta lietošanas noteikumiem.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

- Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.
- ES maks. pieļaujamais GOS saturs produktā (apakšgrupa: A/e): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā: 80 g/l.

Ražotājs: SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: 67 517 018, pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.