

Pinotex

FENCE LASUR

Koksnes aizsarglīdzeklis dārza konstrukcijām

- Akcentē koksnes dabiskās tekstūras skaistumu.
- Labi iesūcas koksnē, viegli klājas uz virsmas.
- Piemīt viegla smarža, ātri žūst.
- Sastāvā esošais vasks palielina koksnes izturību pret piesārņojumu, kā arī uzlabo tās hidrofobitāti.
- Veido uz koka virsmas elastīgu un puscaurspīdīgu mitrumizturīgu pārklājuma plēvi.



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Produkts ir paredzēts koksnes dekoratīvai apdarei. Satur vasku, kas palielina virsmas hidrofobitāti. Satur aktīvās vielas, kuras novērš pelējuma un ūdensaugu attīstību uz virsmas, kas ir apstrādāta ar "Pinotex Fence Lasur".

PIELIETOJUMS

Jaunām un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekļiem apstrādātām zāgētām vai smalkzāgētām koka virsmām, ārdarbiem, piem., žogiem, šķūņiem, vārtiem.

PAMATVIRSMĀ

Krāsa ir piemērota zāgētās vai smalkzāgētās koka virsmas pārklāšanai. Nav lietojams tādās koksnes apstrādei, ko ir sabojājušas sēnišu slimības vai kaitēkļi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un kvalitatīvai, tā nedrīkst būt ar sēnišu (pelējuma, trupes un zilējuma) bojājumiem. Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam jābūt mazākam par 20%.
- Atkarībā no piesārņojuma veida (puteļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) jāizraugās piemērota virsmas attīrīšanas metode (sk. speciāli apstrādājamas pamatvirsmas iepriekšējās apstrādes ieteikumus). Jāizvairās lietot tādas attīrīšanas paņēmienus, kas varētu bojāt koksni (piem., attīrīšana ar smilšstrūklas aparātu).
- Lai nodrošinātu labāku pielipšanu, no virsmas jānoņem vecā atļupuši koksnes aizsarglīdzekļa kārtā, kā arī nedaudz bojāta vai pelēka koksnes kārtā, šai nolūkā lietojot cietsaru suku vai attīrot ar piemērotu mazgāšanas līdzekli ("Sadolin Cleaner", "Sadolin Bio-Cleaner" vai "Pinotex Terrace & Wood Cleaner").
- Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., eļļa, alkīda vai akrila krāsa) pilnīgi jānoņem mehāniski (skrāpis, cieta sūka), termiski (karstā gaisa fēns, infrasarkanais starojums) vai ķīmiski (krāsas noņemšanas līdzeklis). Tas nodrošina vienmērīga toņa iegūšanu tālākajā virsmas apstrādē ar koksnes aizsarglīdzekli.
- Stiprinot koka dēļu klāju, ieteicams priekšroku dot cinkotām naglām un spraudņiem. Izmantojot iepriekš neapstrādātus metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu pienācīgi vēdināties, jumts un ūdens notekas sistēma būtu kārtībā un drenāža funkcionētu nevainojami.

GRUNTĒŠANA

- Pirms virsmas tālākās apstrādes jāpārlicinās, ka koksne ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, jaunās vai no vecās krāsas attīrītās koka virsmas vienu reizi jānogruntē ar bezkrāsainu koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli "Pinotex Base" vai "Pinotex Wood Primer". Virsmas krāsošana veicama ne ātrāk kā 24 stundas pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu virsmu apstrādes un lielāka gruntēšanas līdzekļa patēriņa gadījumā virsmas pilnīga nožūšana var turpināties ilgāk par 24 stundām.

- Sevišķi rūpīgi jāapstrādā koka dēļu klāja gali, piesūcinot tos līdz piesātinājumam.
- Koka virsmas gruntēšana jāveic iespējami agrīnā darba posmā. Ja krāsošana aizkavējas vai koksni ietekmē laika apstākļi, pasliktinās krāsas pielipšana pie koka virsmas.

BEIGU APDARE

- Pirms virsmas krāsošanas jāpārlicinās, ka nogruntētā virsma ir pietiekami sausa.
- Virsmas krāsošana veicama, uzklājot uz virsmas 2 kārtas koksnes aizsarglīdzekli "Pinotex Fence Lasur".
- **UZMANĪBU!** Produkta tonis traukā var atšķirties no pilnīgi nožuvušas koka virsmas toņa.
- Lai atsvaidzinātu virsmu, kas iepriekš ir bijusi pārklāta ar "Pinotex Fence Lasur", pietiek uzklāt tikai vienu kārtu.
- Katra nākamā kārtā krāsas toni padara tumšāku (intensīvāku) un pārklājumu – izturīgāku.

VIRSMAS KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms lietošanas un darba gaitā koksnes aizsarglīdzeklis rūpīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
- Lai nodrošinātu labāku koka virsmas aizsardzību, ieteicams par darbarīku lietot otu.
- "Pinotex Fence Lasur" uzklāšanai uz virsmas nav lietojams smidzinātājs.
- Koksnes aizsarglīdzekļa uzklāšanas un virsmas žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +8...30 °C (ieteicamā temp. +18±2 °C), gaisa relatīvais mitrums <80 %. Jāizvairās no krāsošanas vējainā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsmas krīt saules stari, jo ūdens pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt produkta iesūkšanos koksnē.
- "Pinotex Fence Lasur" toņus var sajaukt savā starpā. Lai garantētu vienmērīgu krāsas toni, pārklājot lielus laukumus, ieteicams samaisīt nepieciešamo produkta daudzumu vienā traukā.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas pastāvīgi ir pakļautas ūdens un/vai saules starojuma iedarbībai.
- Koka dēļu klāja galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koksnes mitrumizturību.
- Pirms koka dēļu u.c. detaļu likšanas ieteicams tās pārklāt kaut vai ar vienu līdzekļa kārtu arī apakšpusē.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc lietošanas, sausu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Nedrīkst pieļaut, lai ar "Pinotex Fence Lasur" pārklātas virsmas atrastos tiešā saskarē ar tādām virsmām, kurām ir skāba vai sārmaina reakcija (piem., pilnīgi nožuvis apmetums), jo tā rezultātā var ciest pigmentsa saistviela.
- Eksploatacijas gaitā piesārņotas virsmas attīrīšanai izmantojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Augstāka mazgāšanas ūdens temperatūra paātrina virsmas attīrīšanu. Par darbarīku ieteicams lietot mikstu suku vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums:	Ārējās apdares darbiem
Saistviela:	Hidrolītiski stabilizēta alkīda emulsija (AWB)
Blīvums:	1,02 ± 0,02 kg/l
Sausnas saturs:	11-14 ± 2 % (atkarībā no krāsas toņa)
Toņi:	Oregons, Tikkoks, Sarkankoks, Palisandrs, Pilādzis, Zakkāposts
Žūšanas laiks (23 °C/50% RH):	Puteklneuzņēmīga pēc 2-4 stundām Var pārkrāsot pēc 8-12 stundām
Patēriņš (viena kārtā):	Zāģēta koksne 8-10 m ² /l (125-200 g/m ²)
Atšķaidītājs:	Ūdens
Darbarīks:	Ota
Darbarīku tīrīšana:	Ūdens
Uzglabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā:	3 gadi
Izstrādājuma uzglabāšanas nosacījumi:	Noslēgtā iepakojumā +5...35 °C temperatūrā
Iepakojums:	2,5L / 10L

ĪPAŠI SAGATAVOJAMU VIRSMU IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE

- **Netīru virsmu** ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un piededži jānoņem ar sārnu tīrīšanas līdzekli "Cleaner", pēc tam virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, ļaujot tai pirms krāsošanas nožūt.
- **Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas** jānoņem mehāniski ar mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli "Bio-Cleaner", kārtīgi jānoskalo ar ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- **Slēptas koka konstrukcijas** jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar dziļās impregnešanas līdzekli "Pinotex Impra". Piesūcinātā virsma nav paredzēta krāsošanai.
- **Zaru vietās** jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzīnā piesūcinātu lupatu)
- **Metāla detaļas.** Stiprinot koka dēļu klāju, priekšroka dodama cinkotām naglām un sa-spraudēm. Iepriekš neapstrādātām metāla detaļām ar tērauda suku vai smilšpapīru jānoņem rūsa, pēc tam tās jānogrunē ar krāsu "Professional Traditional Metal Primer" vai „Hammerite No.1 Rustbeater”.

DARBA DROŠĪBA

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Pirms lietošanas iepazīties ar lietošanas instrukciju.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba stingri aizvērt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. ES maks. pieļaujama GOS saturs produktā (apakšgrupa: A/e) 130 g/l (2010). Maks. GOS saturs produktā 25 g/l.

Ražotājs: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiasē 8, 10147 Tallina, Igaunija, tālr.: (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com

Pārstāvis: SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: (+371) 6751 7018, pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.