

SOLAR TERRACE & WOOD OIL

Eļļa terasēm, mēbelēm un fasādēm

- Piemīt lieliska izturība pret laika apstākļu iedarbību
- Satur UV filtru
- Efektīvi iesūcas virsmā un mazina koksnes plaisāšanu
- Novērš pelējuma izplatīšanos uz virsmas
- Piemīt pavisam viegla smarža



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Ūdenī šķīstoša koksni aizsargājoša eļļa, kam piemīt lieliska izturība pret laika apstākļu iedarbību. Eļļa dziļi iesūcas koksne un novērš mitruma iekļūšanu koksne un koksnes plaisāšanu. Produktam pievienotais vasku uzlabo eļļotās virsmas hidrofobitāti un netirumus atgrūdošas īpašības. Eļļā esošās aktīvās vielas, kas novērš pelējuma izplatīšanos, kā arī UV filtrs, kas mazina UV starojuma iedarbību, ļauj pagarināt intervālu starp kopšanas eļļošanām.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš ar koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli vai ar koksni aizsargājošu eļļu apstrādātu terašu, kāpņu, dārza mebeļu, nožogojumu, fasāžu, tostarp balķu virsmu un citu no skujkoku (priede, egļu, ciedrs, lapegļu) un lapkoku sugu koksnes izgatavotu ārējo virsmu, kā arī dziļi piesūcinātu virsmu apdarei.

PAMATVIRSMĀ

Produkta īpašības vislabāk izpaužas, eļļojot tieši ēvelētas virsmas, taču tas ir piemērots arī plāni zāģētu koka virsmu apstrādei. Nav piemērots tādas koksnes apstrādei, kuru ir sabojājušas sēnišu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnišu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam mazākam par 18%.
- Apstrādājot sveikainu koksni (lapegļu, ciedrs utt.), virsma iepriekš jānomazgā ar produktu «Pinotex Terrace & Wood Cleaner», lai panāktu labāku eļļas iesūkšanos.
- Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) jāizvēlas virsmas attīrīšanas metode (sk. «Īpaši sagatavojamu virsmu iepriekšējā apstrāde»). Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piem., smilšstrūklas aparāts, augstspiediena mazgāšana).
- Lai panāktu labāku eļļas iesūkšanos, no virsmas jānoņem vecā atdalījusies koksnes aizsarglīdzekļa kārtā, kā arī koksne, kas ir bojāta vai kļuvusi pelēka, izmantojot cietsaru suku un mazgāšanas līdzekli «Pinotex Terrace & Wood Cleaner».
- Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., eļļas, alkīda vai lateksa krāsa) pilnībā jānoņem ar mehānisko (skrāpis, cietsaru suka, smilšpapīrs), termisko (gaisa pūtējs, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko paņēmieni (krāsas noņemšanas līdzeklis). Tas nodrošina vienmērīga krāsas toņa panākšanu tālākajā virsmas apstrādē ar koksnes aizsarglīdzekli.
- Koka klāja nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu eļļošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.

GRUNTĒŠANA

- Jaunas nepiesūcinātas koka virsmas pirms eļļošanas noteikti jānogruntē!
- Pirms gruntēšanas jāpārlicinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, jaunas un no vecās krāsas attīrītas koka virsmas jānogruntē, uzklājot 1-2 kārtas bezkrāsainā biocīdā koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekļa «Pinotex Base». Beigu krāsošana veicama ne agrāk kā 24 stundas pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā šķēsgriezumu gala virsmas, piesūcinot tās līdz piesātinājumam.
- Koka virsmas gruntēšana jāveic visagrākajā posmā. Ja eļļošana tiek veikta vēlāk vai koksne tiek pakļauta ilglaicīgai laika apstākļu iedarbībai, pasliktinās eļļas sasaistīšanās ar koksni.

BEIGU APDARE

- Pirms eļļošanas jāpārlicinās, ka nogruntētā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Virsmas apdarei lietojama koksni aizsargājošā eļļa «Pinotex Solar Terrace & Wood Oil», uzklājot vairākas kārtas, līdz koksne ir piesātināta.
- **UZMANĪBU!** Klājot uz virsmas, produkts ir pienbaltā krāsā, un tas iegūst pareizo toni vēlāk, kad ir pagājušas vismaz divas stundas.
- Koksne neiesūksies liekā eļļā noteikti jānoņem ar lupatu ne vēlāk kā 15-20 minūšu laikā pēc uzklāšanas uz virsmas, lai neveidotos plēve. Eļļošanas procesā ota laiku pa laikam jānoslauka ar sausu lupatu.
- Eļļošanai var izmantot bezkrāsainu produktu, tomēr pigmenta pievienošana pagarina eļļotās virsmas kalpošanas laiku, kā arī piešķir tai aizsardzību pret UV starojumu.
- Virsmām, kas ir pakļautas lielai slodzei saules, lietus un vēja iedarbības izraisīta nolietojuma dēļ, var būt nepieciešama biežāka kopšanas eļļošana nekā parasti. Kopšanas eļļošanas nepieciešamību var viegli pārbaudīt, aplakot virsmu ar ūdeni. Ja ūdens plīvens izplūst pa virsmu, iesūcas un samitrina koksni, virsmai ir vajadzīga kopšanas eļļošana.
- Veicot kopšanas eļļošanu, uz attīrītas virsmas jāuzklāj viena kārtā (līdz piesātinājumam) produkta «Pinotex Solar Terrace & Wood Oil» (sk. «Virsmas sagatavošana»).
- Produkts «Pinotex Solar Terrace & Wood Oil» ir piemērots tādu virsmu kopšanas eļļošanai, kas iepriekš ir apstrādātas ar koksni kopjošu eļļu gan uz ūdens, gan arī uz šķīdinātāja bāzes. Ja virsma iepriekš ir bijusi apstrādāta ar citu eļļu, ieteicams pārbaudīt, vai «Pinotex Solar Terrace & Wood Oil» tai atbilst adhēzijas un iesūkšanas spējas ziņā. Produkts nav piemērots tādas virsmas atkārtotai eļļošanai, kas nesē ir apstrādāta ar citu eļļu.
- Kopšanas eļļošanai var izmantot arī bezkrāsainu eļļu, ja apstrādājamā virsma ir vienā tonī un nokrāsa ir piemērota. Katra tonētās eļļas kārtā padara virsmas krāsu tumšāku.
- Jāizvairās lietot produktu, ja nākamās 6 stundas pēc krāsošanas ir gaidāmi nokrišņi vai rasa.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums:	ārdarbi
Saistviela:	alkīda emulsija/akrils
Blīvums:	1,01 ± 0,02 kg/l
Sausnas saturs:	19 ± 2%
Krāsu karte:	«Pinotex Colour Collection»
Žūšanas laiks (23 °C/50% RH):	var krāsot pēc 12 stundām
Patēriņš (vienu kārtā):	ēvelēta koksne: 8-10 m ² /l 100-125 g/m ²) atkarībā no koksnes porainības
Atšķaidītājs:	ūdens
Darbarīks:	ota
Darbarīku tīrīšana:	ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā izgatavotāju uzņēmuma tarā:	3 gadi
Produkta glabāšana:	noslēgtā traukā +5...35 °C temperatūrā
Iepakojums:	2,33 l / 9,3 l

KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms lietošanas un darba laikā koksni aizsargājošais līdzeklis rūpīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot ota.
- Tā kā ar koksni aizsargājošo eļļu apstrādātās virsmas beigu krāsa atšķiras atkarībā no koku sugas, pirms lielu laukumu eļļošanas ieteicams veikt izmēģinājuma eļļošanu nelielā virsmas daļā, lai pārlicinātos, ka izraudzītais tonis ir piemērots.
- Koksni aizsargājošā līdzekļa uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...+25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvais gaisa mitrums < 80%. Jāizvairās no eļļošanas vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo šķīdinātāja (ūdens) pārāk intensīva iztvaikošana var pasliktināt produkta iesūkšanos koksne.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas bieži tiek pakļautas ūdens un/vai saules starojuma iedarbībai.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu eļļošanas gadījumā, nepieciešamo produkta daudzumu ieteicams samaisīt vienā tvertnē.

- Koka klāja galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību.
- Pirms koka klāja u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušo produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Nedrīkst pieļaut, lai ar produktu «Pinotex Solar Terrace & Wood Oil» pārklātās virsmas tieši saskartos ar virsmām, kas rada skābu vai sārmainu reakciju (piem., pilnīgi nenozūvis apmetums), jo tas var negatīvi ietekmēt pigmenta saistvielu.
- Eksploatācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama miksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

ĪPAŠI SAGATAVOJAMU VIRSMU IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE

- Netīru virsmu ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un kvēpi jānoņem ar sārmu tīrīšanas līdzekli «Cleaner», pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms eļļošanas tai jāļauj nožūt.
- Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem mehāniski, izmantojot mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli «Bio-Cleaner», rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms eļļošanas tai jāļauj nožūt.
- Slēptas koka konstrukcijas jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar biocīdu impregnēšanas līdzekli «Pinotex Impr».
- Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzīnā piesūcinātu lupatu).
- Metāla detaļās. Koka klāja nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspaužēm. Iepriekš neapstrādātās metāla detaļas ar tērauda suku vai smilšpapīru jāattīra no rūsas, pēc tam jānogruntē ar krāsu «Professional Traditional Metal Primer» vai «Hammerite No.1 Rustbeater».

DARBA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir sliktā pašsajūta. Ievērot drošības prasības! Pirms izmantošanas iepazīties ar produkta lietošanas noteikumiem.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt eļļas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko eļļu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar vietiēm, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.

Ražotājs: «Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

Pārstāvis: SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: (+371) 6751 7018, pinotex.lv@akzonobel.com

Daudzi produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var saņemt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.