

# Pinotex

## WOOD PAINT DUO VX+

### Ūdenī šķīstoša eļļas krāsa koka fasādēm

- Izturība līdz 12 gadiem.
- Divi vienā – gruntskrāsa un segkrāsa vienā produktā
- Ietaupa laiku un naudu – nav vajadzīga gruntskrāsa
- Aktīvās vielas aizkavē pelējuma izplatīšanos uz virsmas
- Tonējama plašā krāsu gammā



#### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Ūdenī šķīstoša krāsa kokam, uz alkīda-akrila hibrīdсаistvielas bāzes. Krāsa stipri sasaistās ar tīru koksni, tāpēc nav nepieciešams atsevišķi izmantot gruntskrāsu. Tā kā produktam piemīt eļļas krāsai raksturīga iezīme, to ērti uzklāt uz virsmas, tas piesaista mazāk netīrumu un tam ir ūdeni atgrūdošas īpašības. Salīdzinājumā ar klasiskajām eļļas krāsām «Pinotex Wood Paint Duo VX+» ilgāk saglabā sākotnējo toni un spīdumu, turklāt starp koksnei paredzētajām krāsām uz šķīdinātāja bāzes satur vairāk nekā 10 reiz mazāk gaistošo organisko savienojumu. Lielais sausnas saturs krāsā ļauj iegūt efektīvu atmosfērizturīgu virsmas pārklājumu ar mazāku uzklāto krāsas kārtu skaitu. Pasargā krāsoto virsmu no pelējuma. Veicot sistēmas apdari (piesūcināšanas gruntēšana un divas virsmas apdares kārtas), koka virsmai tiek nodrošināta ilgstoša aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību – līdz pat 12 gadiem. Var tonēt plašā krāsu gammā.

#### PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts koka fasāžu un koka norobežojumu, žogu, listu, durvju un loga rāmju krāsošanai.

#### PAMATVIRSMĀ

Krāsa ir piemērota jaunu un iepriekš krāsotu zāģētas un ēvelētas koksnes virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus.

Produkts nav piemērots tādas koka virsmas krāsošanai, kuru ir sabojājušas sēnišu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi, kā arī kura iepriekš ir pārklāta ar zemes krāsu.

#### VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājama koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnišu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam mazākam par 18%.
- Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) jāizvēlas virsmas attīrīšanas metode (sk. «Īpaši sagatavojamu pamatvirsmu iepriekšējā apstrāde»). Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piem., smilšstrūklas aparāts).
- Veca, vāji saistīta krāsas kārtā jānoņem, izmantojot skrāpi, smilšpapīru, karstā gaisa pūtēju vai infrasarkanā starojuma lampu.
- Ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru, un virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.
- Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspurdēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātus metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnotekū sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un apšuvums atrastos vismaz 30 cm augstumā no zemes virsmas.

#### PIESŪCINĀŠANA

- Pirms virsmas tālākas apstrādes jāpārlicinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, jaunas un no vecās krāsas attīrītas koka virsmas jānogrunte, uzklājot 1 kārtu bezkrāsainā ūdenī šķīstošā biocīdā koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekļa «Pinotex Wood Primer» vai biocīdā koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekļa uz šķīdinātāja bāzes «Pinotex Base».
- Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jāļauj žūt vismaz 24 stundas saskaņā ar prasībām. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, piesūcinot tos līdz piesūcinājuma.

#### BEIGU APDARE

- Pirms apdares krāsošanas jāpārlicinās, ka nogruntētā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Virsmas beigu krāsošana veicama, uzklājot 2 kārtas produkta «Pinotex Wood Paint Duo VX+».
- Iepriekš krāsota koka virsma kārtīgi jānomazgā, pēc tam jānokrāso, uzklājot 1-2 kārtas produkta «Pinotex Wood Paint Duo VX+».
- Koka virsmas krāsošanai par darbarīku ieteicams izvēlēties otu.
- Uz nogruntētas metāla virsmas, cementšķiedru plātnēm vai betona virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas «Pinotex Wood Paint Duo VX+».
- Krāsa «Pinotex Wood Paint Duo VX+» ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Vajadzības gadījumā pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa.



## TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Ārdarbi
Saistviela	Alkīds/akrils
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	Pusspīdīga
Blīvums	1,18 +/- 0,05 kg/l
Sausnas saturs	61 +/- 2%
Tonēšana	Tonēšanas sistēma «Acomix»
Bāzes topi	BW (balts), BM, BC
Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH)	Puteklņneuzņēmīga pēc 6 stundām Var krāsot pēc 12 stundām
Segtspēja (viena kārtā)	Zāģētai koksnei 4-6 m <sup>2</sup> /l Ēvelētai koksnei 6-8 m <sup>2</sup> /l
Atšķaidītājs	Ūdens
Darbarīki	Ota, veltnītis
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja traukā:	3 gadi
Produkta glabāšana	Noslēgtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā +5...+35 °C temperatūrā
Iepakojums	1 l / 2,5 l / 10 l

## KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms darba sākuma jāpārklāj tuvumā esošie augi un krūmi, lai tos pasargātu no krāsas šļakatām.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Krāsas uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...+25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējinātā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu krāsošanas gadījumā, ieteicams samaisīt nepieciešamo produkta daudzumu vienā tvertnē.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas bieži tiek pakļautas ūdens un/vai saules starojuma iedarbībai.
- Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem. Pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.
- Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
- Koka apšuvuma galu rūpīga apstrāde krietni palielina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību.

- Pirms koka apšuvuma u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Ekspluatācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Ņemot vērā ierobežojumus, kas saistīti ar ekoloģiskajiem aspektiem, dabisko pigmentu izmantošanas iespējas ir ierobežotas. Tāpēc krāsas plēvei ir atšķirīga noturības pakāpe, izmantojot ārdarbiem, piemēram, dažādi spilgtāki toņi ēkas fasādes dienvidu pusē var izbalēt ātrāk nekā toņi, kas satur tikai dabiskus pigmentus.

## ĪPAŠI SAGATAVOJAMU VIRSMU IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE

- Netīru virsmu** ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un kvēpi jānoņem ar sārnu tīrīšanas līdzekli «Sadolin Bio-Cleaner», pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas** jānoņem mehāniski, izmantojot mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli «Sadolin Bio-Cleaner», rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Slēptas koka konstrukcijas** jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar biocīdo piesūcināšanas līdzekli «Pinotex Imprā». Piesūcinātā virsma nav paredzēta krāsošanai.
- Koka virsmas**, kas atrodas mitrā vidē, jānogruntē ar biocīdo koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli «Pinotex Base» vai «Pinotex Wood Primer», pēc tam jāuzklāj piemērots beigu pārklājums no «Pinotex» produktu klāsta.
- Zaru vietās** jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzinā piesūcinātu lupatu).
- Metāla detaļas**. Apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspaudēm. Iepriekš neapstrādātas metāla detaļas ar tērauda suku vai smilšpapīru jāattīra no rūsas, pēc tam jānogruntē ar krāsu «Professional Traditional Metal Primer» vai «Hammerite No.1 Rustbeater».

## DARBA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir sliktā pašsajūta. Medicīniska palīdzība nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. levērot drošības prasības! Pirms izmantošanas iepazīties ar produkta lietošanas noteikumiem.

## VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

- Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko laku. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.
- ES maks. pieļaujama GOS saturs produktā (apakšgrupa: A/d): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā: 35 g/l.

Ražotājs: «Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

Pārstāvis: SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: (+371) 6751 7018, pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.