

Pinotex

WOOD PAINT EXTREME

Koka fasāžu krāsa ar pašattīrīšanās spēju

- Izturība līdz 16 gadiem.
- Pašattīrīšanās tehnoloģija «Stay Clean» – svaigs izskats ilgu laiku
- Elastīga atmosfērizturīga krāsa kokam, veicot ārdarbus
- Aktīvās vielas aizkavē pelējuma izplatīšanos uz virsmas
- Tonējama plašā krāsu gammā



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Ūdeni šķīstoša koka fasāžu krāsa ir veidota uz unikālas pašattīrīšanās tehnoloģijas pamata, un tai piemīt lieliska segtspēja. Produkta sastāvā ir koloīdais silīcija dioksīds, kas nodrošina krāsas virsmas bagātināšanu ar silīcija daļiņām, kuras savukārt uzlabo virsmas pašattīrīšanās spēju, piemēram, ar lietusūdens palīdzību. Jo tīrāka ir krāsotā virsma, jo garāks tās kalpošanas laiks. Produkts ātri žūst, to ērti uzklāt uz virsmas, tam piemīt laba segtspēja un ļoti laba krāsas un spīduma noturība. Pasargā krāsoto virsmu no pelējuma. Veicot sistēmas apdari (piesūcināšana, gruntēšana un divas virsmas apdares kārtas), koka virsmai tiek nodrošināta ilgstoša aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību – līdz pat 16 gadiem. Var tonēt plašā krāsu gammā.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš krāsotu koka virsmu (gan zāģētas, gan ēvelētas koksnes) apdarei, veicot ārdarbus, piemēram, koka fasādēm, norobežojumiem, žogiem, kā arī nogruntētām metāla, betona virsmām un cementšķiedru plātnēm.

Produkts ir termoplastisks un tāpēc nav piemērots loga rāmju apdarei.

PAMATVIRSMĀ

Krāsa ir piemērota jaunas un iepriekš krāsotas zāģētas un ēvelētas koka virsmas krāsošanai, kā arī iepriekš gruntētas metāla virsmas (arī galvanizētas virsmas), cementšķiedru plātnu un betona apdarei.

Produkts nav piemērots tādas koka virsmas krāsošanai, kuru ir sabojājušas sēnīšu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi, kā arī kura iepriekš ir pārklāta ar zemes krāsu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājama koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam mazākam par 18%.
- Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) jāizvēlas virsmas attīrīšanas metode (sk. «Īpaši sagatavojamu pamatvirsmu iepriekšējā apstrāde»). Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piem., smilšstrūkļas aparāts).
- Veca, vāji saistīta krāsas kārtā jānoņem, izmantojot skrāpi, smilšpapīru, karstā gaisa pūtēju vai infrasarkanā starojuma lampu.
- Ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru, un virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.
- Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnoteku sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un apšuvums atrastos vismaz 30 cm augstumā no zemes virsmas.

PIESŪCINĀŠANA

- Pirms virsmas tālākas apstrādes jāpārlicinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, jaunas un no vecās krāsas attīrītas koka virsmas jānogruntē, uzklājot 1 kārtu bezkrāsainā ūdeni šķīstošā biocīdā koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekļa «Pinotex Wood Primer» vai biocīdā koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekļa uz šķīdinātāja bāzes «Pinotex Base».
- Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jāļauj žūt vismaz 24 stundas saskaņā ar prasībām. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, piesūcinot tos līdz piesātinājuma līmenim.

GRUNTĒŠANA

- Pēc tam virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas «Pinotex Wood Paint Primer». Gruntskrāsas izmantošana aizkavē mitruma iekļūšanu koksnē un nodrošina segkrāsas sasaistīšanos ar pamatni saskaņā ar prasībām.
- Koka virsmas piesūcināšana un gruntēšana jāveic pēc iespējas agrākā darba posmā, lai novērstu laika apstākļu iedarbību uz neapstrādātu koksni.
- Iepriekš ar spīdīgu krāsu (piem., ar eļļas vai eļļas-alkīda krāsu) pārklāta virsma vai līdz tīrai pamatnei attīrīta iepriekš krāsota virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas «Pinotex Wood Paint Primer».

BEIGU APDARE

- Pirms apdares krāsošanas jāpārlicinās, ka nogruntētā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Virsmas beigu krāsošana veicama, uzklājot 2 kārtas produkta «Pinotex Wood Paint Extreme».
- Iepriekš ar akrila vai lateksa krāsu krāsota koka virsma kārtīgi jānomazgā, pēc tam jānokrāso, uzklājot 1-2 kārtas produkta «Pinotex Wood Paint Extreme».
- Par darbarīku koka virsmas krāsošanai ieteicams izvēlēties otu.
- Uz nogruntētas metāla virsmas, cementšķiedru plātnēm vai betona virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas «Pinotex Wood Paint Extreme».
- Krāsa «Pinotex Wood Paint Extreme» ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas tā rūpīgi jāsamaisa. Vajadzības gadījumā pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Ārdarbi
Saistviela	Akrils
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	Pusmatēta
Blīvums	1,2 +/- 0,05 kg/l
Sausnas saturs	41 +/- 2%
Tonēšana	Tonēšanas sistēma «Acomix»
Bāzes toņi	BW (balts), BM, BC
Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH)	puteklneuzņēmīga pēc 1 stundas Var krāsot pēc 2 stundām
Segtspēja (viena kārtā)	Zāģētai koksnei 4-6 m ² /l Ēvelētai koksnei 8-10 m ² /l
Atšķaidītājs	Ūdens
Darbarīki	Ota, veltnītis
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja traukā:	3 gadi
Produkta glabāšana	Noslēgtā traukā +5...+35 °C temperatūrā
Iepakojums	1 l / 2,5 l / 10 l

KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms darba sākuma jāpārklāj tuvumā esošie augi un krūmi, lai tos pasargātu no krāsas šļakatām.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Krāsas uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...+25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējinātā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu krāsošanas gadījumā, ieteicams samaisīt nepieciešamo produkta daudzumu vienā tvertnē.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas bieži tiek pakļautas ūdens un/vai saules starojuma iedarbībai.
- Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem. Pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.
- Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
- Koka apšuvuma galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību.

- Pirms koka apšuvuma u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Eksploataācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Ņemot vērā ierobežojumus, kas saistīti ar ekoloģiskajiem aspektiem, dabisko pigmentu izmantošanas iespējas ir ierobežotas. Tāpēc krāsas plēvei ir atšķirīga noturības pakāpe, izmantojot ārdarbiem, piemēram, dažādi spilgtāki toņi ēkas fasādes dienvidu pusē var izbalēt ātrāk nekā toņi, kas satur tikai dabiskos pigmentus.

ĪPAŠI SAGATAVOJAMU VIRSMU IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE

- Netīru virsmu ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un kvēpi jānoņem ar sārnu tīrīšanas līdzekli «Sadolin Bio-Cleaner», pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem mehāniski, izmantojot mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli «Sadolin Bio-Cleaner», rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Slēptas koka konstrukcijas jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar biocīdo piesūcināšanas līdzekli «Pinotex Imprā». Piesūcinātā virsma nav paredzēta krāsošanai.
- Koka virsmas, kas atrodas mitrā vidē, jānogruntē ar biocīdo koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli «Pinotex Base» vai «Pinotex Wood Primer», pēc tam jāuzklāj piemērots beigu pārklājums no «Pinotex» produktu klāsta.
- Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzinā piesūcinātu lupatu).
- Metāla detaļās. Apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Iepriekš neapstrādātas metāla detaļas ar tērauda suku vai smilšpapīru jāattīra no rūsas, pēc tam jānogruntē ar krāsu «Professional Traditional Metal Primer» vai «Hammerite No.1 Rustbeater».

DARBA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir sliktā pašsajūta. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Ievērot drošības prasības! Pirms izmantošanas iepazīties ar produkta lietošanas noteikumiem.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

- Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko laku. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.
- ES maks. pieļaujama GOS saturs produktā (apakšgrupa: A/e): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā: 80 g/l.

Ražotājs: «Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

Pārstāvis: SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: (+371) 6751 7018, pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.