

GRANDE

Speciāli baļķu virsmām

- Lieliska adhēzija un izturība
- Aktīvās vielas, kas novērš pelējuma izplatīšanos
- Satur UV filtru
- Piemīt viegla smarža

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Puscaurspīdīgs koksnes aizsarglīdzeklis, kas ir paredzēts speciāli baļķu virsmām. Produkts satur patentētu hibrīdsaistvielu, kas dziļi iesūcas koksnē, nodrošinot lielisku adhēziju un izturību pret laika apstākļu iedarbību ziemeļu klimatā. Satur UV filtru, kas palielina izturību pret saules starojumu, un aktīvo vielu, kas novērš pelējuma izplatīšanos uz virsmas. Piemīt viegla smarža.

PIELIETOJUMS

Produkts ir piemērots jaunu vai iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātu apaļu, tēstu, cilindrotu un līmētu baļķu fasāžu, paspārņu un norobežojumu elementu apdarei, veicot ārdarbus. Produkts ir piemērots arī ēvelētām un plāni zāģētām koka virsmām.

PAMATVIRMA

- Jaunas un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātas dažādas vertikālas baļķu virsmas. Produkts ir piemērots arī ēvelētām un plāni zāģētām koka virsmām.
- Nav piemērots tādas koksnes apstrādei, kuru ir sabojājušas sēnišu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi, kā arī horizontālām baļķu virsmām.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnišu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrum saturam mazākam par 18%.
- Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) jāizvēlas virsmas attīrīšanas metode (sk. īpaši sagatavojamu pamatvirsmu iepriekšējās apstrādes ieteikumus). Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piem., smilšstrūklas aparāts).
- Lai panāktu labāku adhēziju, vecā atdalījusies koksnes aizsarglīdzekļa kārtā, kā arī koksne, kas ir bojāta vai kļuvusi pelēka, jānoņem no virsmas ar cietsaru suku palīdzību vai jānomazgā.
- No iepriekš eļļotas virsmas jānoņem vecās eļļas kārtā ar līdzekli «Pinotex Terrace Cleaner».
- Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., alkīda vai lateksa krāsa) pilnīgi jānoņem ar mehānisko (skrāpis, cietsaru suka), termisko (gaisa pūtējs, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko (krāsas noņemšanas līdzeklis). Tas nodrošinās vienmērīgas adhēzijas un vienāda krāsas toņa panākšanu turpmākā virsmas apstrādē ar koksnes aizsarglīdzekli.
- Koka klāja nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izņemot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu pienācīgi vēdināties, jumts un noteku sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un koksne atrastos vismaz 30 cm attālumā no zemes virsmas.



GRUNTĒŠANA

- Pirms tālākās apstrādes jāpārliecinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu un vienādu krāsu, jaunās un no vecās krāsas attīrītās koka virsmas vienu reizi jānogruntē ar bezkrāsainu biocīdu aizsarggruntējumu uz ūdens bāzes «Pinotex Wood Primer» vai biocīdu aizsarggruntējumu uz šķīdinātāja bāzes «Pinotex Base». Apgaides krāsošana veicama ne ātrāk kā 24 stundas pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga nožūšana var turpināties vairāk nekā 24 stundas.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā šķēsgriezumu gali, tos piesūcinot līdz piesātinājumam.
- Koka virsmas gruntēšana jāveic pēc iespējas agrākā posmā. Aizkavējot krāsošanu vai laika apstākļiem iedarbojoties uz koksni, pasliktinās krāsas pielīpšana pie koka virsmas.

BEIGU APDARE

- Pirms apdares krāsošanas jāpārliecinās, ka nogruntētā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Apdares krāsošana veicama, uzklājot 2 kārtas koksnes aizsarglīdzekļa «Pinotex Grande».
- Ar produktu «Pinotex Grande» iepriekš pārklātas virsmas atsvaidzināšanai pietiek uzklāt vienu kārtu, ja nav redzamu virsmas bojājumu.
- Galīgais tonis parādās pēc virsmas nožūšanas. Toņa precizitāte ir atkarīga no uzklāšanas paņēmiena, uzklātās kārtas biezuma, kā arī koku sugas.
- Katra nākamā kārtā padara krāsas toni tumšāku un spīdīgu, bet pārklājumu – izturīgāku.
- Uz ārējām virsmām nav ieteicams izmantot bezkrāsainu produktu, jo, tā kā sastāvā nav pigmenta, tam nepiemīt spēja aizsargāt pret saules starojumu. Pigmenta pievienošana piešķir izturību pret saules starojumu.
- Bezkrāsainais līdzeklis «Pinotex Grande» ir paredzēts izmantošanai par tonēšanas bāzi.

KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms darba sākšanas jāpārklāj tuvumā esošie augi un krūmi, lai tos pasargātu no koksnes aizsarglīdzekļa šļakatām.
- Pirms lietošanas un darba laikā koksnes aizsarglīdzeklis kārtīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Koksnes aizsarglīdzekļa uzklāšanas un žūšanas laikā nepieciešamā gaisa un virsmas temperatūra: +8...+25 °C (ieteicamā temp. +18±2 °C), relatīvais gaisa mitrums < 80%. Jāizvairās krāsot vējinātā laikā, kā arī tad, kad tieši uz virsmas krīt saules stari, jo šķīdinātāja pārāk intensīva izvaikošana var traucēt produkta iesūkšanos koksnē.
- Ja koka virsma ir pārāk piesātināta ar koksnes aizsarggruntējumu «Pinotex Wood Primer» vai «Pinotex Base», pasliktinās nākamās koksnes aizsarglīdzekļa kārtas pielīpšana.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	ārdarbi
Saistviela	alkīda emulsija (AWB)/akrils
Blīvums	1,02-1,03 kg/l
Sausnas saturs	50-52%
Krāsu karte	«Nordic Colours», «Traditional Colours»
Žūšanas laiks	(23 °C/50% RH) putekļneuzņēmīga pēc 2 stundām
Var krāsot	pēc 8 stundām
Patēriņš (vienu kārtu)	zāģēta koksne 5-7 m ² /l (150-205 g/m ²) ēvelēta koksne 10-12 m ² /l (85-105 g/m ²)
Atšķaidītājs	ūdens
Darbarīks	ota
Darbarīku tīrīšana	ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā izgatavotājuzņēmuma tarā:	2 gadi
Glabāšanas apstākļi	noslēgtā tarā +5...+35 °C temperatūrā
Iepakojums	1 l/10 l

- «Pinotex Grande» tonus savā starpā var sajaukt.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu virsmas laukumu krāsošanas gadījumā, ieteicams samaisīt nepieciešamo produkta tilpumu vienā tvertne.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā slāni koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas pastāvīgi ir pakļautas ūdens un/vai saules starojuma iedarbībai. Lai panāktu vienādu krāsas toni, visu ar produktu apstrādāto virsmu 10-20 minūšu laikā pēc uzklāšanas var apstrādāt ar sausu otu.
- Rūpīga šķērsriezumu galu apstrāde krietni palielina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību.
- Ieteicams izvairīties no atsevišķu vietu labošanas ar puscaurspīdīgiem produktiem, jo šīs vietas var palikt pamanāmas.
- Pirms koka klāja u.c. detaļu piestiprināšanas ieteicams tās pārklāt vismaz ar vienu produkta kārtu arī no otras puses.
- Darbarīki jāattīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, sausu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Nepieļaut ar produktu «Pinotex Grande» pārklātu virsmu tiešu saskari ar virsmām, kas rada skābu vai sārmainu reakciju (piem., līdz galam nenozūvis apmetums), jo rezultātā var ciest saistvielas pigments.
- Eksploatācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku lietojama miksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Sakarā ar pieejamības ierobežojumiem, pamatojoties uz vides apsvērumiem, visiem pigmentiem nav vienāda ārējā izturība. Dažas spilgtas krāsas var izbalēt ātrāk nekā tās, kas veidotas vienīgi uz dabisko pigmentu bāzes. Tas galvenokārt attiecas uz vietām, kuras ietekmē intensīvāks UV starojums, piem., dienvidu puses sienas.
- Ar informāciju par noturības īpašībām var iepazīties šeit: www.pinotex.lv/noturibasnosacijumi
- Ar informāciju par kopšanas prasībām var iepazīties šeit: www.pinotex.lv/kopšanasnoradijumi

Ražotājs: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147 Tallina, Igaunija, tālr.: (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com

Pārstāvis: SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: (+371) 6751 7018, pinotex.lv@akzonobel.com

ĪPAŠI SAGATAVOJAMU VIRSMU IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE

- Piesārņotu virsmu ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un kvēpi jānoņem ar sārnu tīrīšanas līdzekli «Cleaner», pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem mehāniski, šim mērķim izmantojot mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli «Bio-Cleaner», rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Slēptas koka konstrukcijas jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar biocīdu impregnēšanas līdzekli «Pinotex Impr».
- Piesūcinātā virsma nav paredzēta krāsošanai.
- Koka virsmas, kas atrodas mitrā vidē, jānogrunvē ar biocīdu koksnes aizsarggruntējumu «Pinotex Base» vai «Pinotex Wood Primer», pēc tam uz virsmas jāuzklāj piemērots beigu apdares līdzeklis no «Pinotex» produktu sortimenta.
- Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lupatu, kas ir piesūcināta ar lakbenzīnu).
- Metāla detaļas: koka klāja nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Iepriekš neapstrādātas metāla detaļas jāattīra no rūsas ar tērauda suku vai smilšpapīru, pēc tam jānogrunvē ar krāsu «Professional Traditional Metal Primer» vai «Hammerite No.1 Rustbeater».

DARBA DROŠĪBA

- Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slihta pašsajūta. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetē. Ievērot drošības prasības! Pirms lietošanas iepazīties ar produkta lietošanas noteikumiem.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

- Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.
- ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – apakšgrupa e – 130 g/l. Maks. GOS saturs produktā – 80 g/l.

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.