

WOOD OIL

Pret atmosfēras iedarbību izturīga eļļa

- Akcentē koksnes dabisko skaistumu
- Labi iesūcas koksnē, neveido plēvīti
- Satur vasku, piešķir virsmai hidroforas īpašības
- Novērš ūdensaugu un pelējuma izplatīšanos uz virsmas

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Produkts ir paredzēts koksnes aizsardzībai pret laika apstākļu iedarbību, pelējumu un ūdensaugiem, kā arī dekoratīvai apdarei. Iesūcoties koksnē, "Pinotex Wood Oil" piesātina koksnes virskārtas un veido labu hidroizolāciju. Sacietējot porās, eļļa palielina koksnes virskārtas nodilumizturību. Tā kā eļļas sastāvā ir vasks, eļļotā virsma iegūst hidroforas īpašības.

PIELIETOJUMS

Produkts ir piemērots jaunu un iepriekš ar koksnes aizsarggruntējumu vai eļļu apstrādātu (priede, egļu, ciedrs, lapegļu), dziļi piesūcinātu un no cietāku koku sugu koksnes veidotu nelielu virsmu eļļošanai, veicot ārdarbus, piem., kāpnēm, dārza mēbelēm, durvīm, logiem, nožogojumiem.

PAMATVIRMSA

Produkta īpašības vislabāk izpaužas, eļļojot ēvelētas virsmas, taču tas ir piemērots arī plāni zāģētu koka virsmu apstrādei. Nav piemērots tādas koksnes apstrādei, kuru ir sabojājušas sēņīšu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājama koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēņīšu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnē jābūt sausai, mitrumsaturam mazākam par 18%.
- Apstrādājot sveikainu koksnē (lapegļu, ciedrs utt.), virsma iepriekš jānomazgā ar produktu "Pinotex Terrace Cleaner", lai panāktu labāku eļļas iesūkšanos.
- Atkarībā no piesārņojuma veida (puteļķi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) jāizvēlas virsmas attīrīšanas metode (sk. «Īpaši sagatavojamu pamatvirsmu iepriekšējā apstrāde»). Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksnē (piem., smilšstrūkļas aparāts, augstspiediena mazgāšana).
- Lai panāktu labāku iesūkšanos, vecā atdalījusies koksnes aizsarglīdzekļa kārtā, kā arī koksnē, kas ir bojāta vai kļuvusi pelēka, jāņem no virsmas, izmantojot cietsaru suku un mazgāšanas līdzekli "Pinotex Terrace Cleaner".
- Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., eļļas, alkīda vai lateksa krāsa) pilnīgi jānoņem ar mehānisko (skrāpis, cietsaru suku), termisko (gaisa pūtējs, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko paņēmieni (krāsas noņemšanas līdzeklis). Tas nodrošinās vienmērīgu krāsas toni turpmākā virsmas apstrādē ar koksnes aizsarglīdzekli.
- Koka klāja nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.

GRUNTĒŠANA

- Jaunas koka virsmas, kā arī mīksto koku sugu koksnes virsmas pirms eļļošanas noteikti jānogruntē!
- Pirms gruntēšanas jāpārbauda, vai koksnē ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, uz jaunas vai no vecās krāsas attīrītas koka virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas bezkrāsainā koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekļa "Pinotex Base". Koksnes beigu apdare veicama ne ātrāk kā 24 stundas pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu virsmu apstrādes un lielāka gruntēšanas līdzekļa patēriņa gadījumā virsmas pilnīga nožūšana var turpināties ilgāk par 24 stundām.



- Sevišķi rūpīgi jāapstrādā dēļu gali, piesūcinot tos līdz piesātinājumam.
- Virsmas gruntēšana jāveic iespējami agrīnā darba posmā. Novilcinot apstrādi vai pakļaujot koksnē nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbībai, pasliktinās virsmas un apstrādes līdzekļa saistīšanās.

BEIGU APDARE

- Pirms eļļošanas jāpārbauda, ka nogruntētā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Virsmas apdare veicama, uzklājot vairākas kārtas koksni aizsargājošās eļļas "Pinotex Wood Oil", līdz koksnē ir piesātināta.
- Apmēram 15-20 minūtes pēc eļļas uzklāšanas ar lupatu noteikti jāņem eļļa, kas nav iesūkusies koksnē. Eļļas uzklāšanas laikā ota laiku pa laikam jānoslauka ar sausu lupatu.
- Lai panāktu lielāku izturību, nav ieteicams izmantot bezkrāsaino produktu; pigmenta pievienošana nodrošina vēlamo dekoratīvo efektu un labāku aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību (UV starojums).
- Virsmas, kas ir pakļautas pastāvīgam nolietojumam, saules un lietus iedarbībai, jāapstrādā katru gadu. Veicot kopšanas eļļošanu, uz attīrītas virsmas jāuzklāj viena kārtā (līdz piesātinājumam) produkta "Pinotex Wood Oil".
- Pašuzliesmošanas bīstamība! Atliekas, piesārņoti atkritumi un eļļainie tekstilmateriāli jāsavāc ugunsdrošos traukos, iegremdējot ūdenī, un pēc tam jālikvidē.

VIRSMAS KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms lietošanas un darba laikā koksnes aizsardzībai paredzētā eļļa kārtīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Tā kā ar koksnes aizsardzībai paredzēto eļļu apstrādātas koka virsmas galīgais tonis ir atkarīgs no koku sugas, pirms lielu virsmu eļļošanas ieteicams pārbaudīt izraudzīto toni nelielā virsmas laukumā.
- Eļļas uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...30 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam <80 %. Jāizvairās no eļļošanas vējainā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsmas krīt saules stari, jo šķīdinātāja pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt fungicīdu iesūkšanos koksnē.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas pastāvīgi atrodas saskarē ar ūdeni un/vai ir pakļautas saules starojumam.
- Dēļu galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koksnes mitrumizturību.
- Pirms koka dēļu u.c. detaļu lietošanas ieteicams tās pārklāt kaut vai ar vienu izstrādājuma kārtu arī apakšpusē.
- Pēc darba nekavējoties jānotīra darbarīki, sausu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Nedrīkst pieļaut, lai ar "Pinotex Wood Oil" pārklātas virsmas atrastos tiešā saskarē ar tādām virsmām, kurām ir skāba vai sārmaina reakcija (piem., pilnīgi nožuvusi apmetums), jo tā rezultātā var ciest pigmenta saistviela.
- Eksploataācijas gaitā piesārņotas virsmas attīrīšanai izmantojams tīrs ūdens, kā arī dabiski vai viegli sārmains tīrīšanas līdzeklis. Augstāka ūdens temperatūra paātrina virsmas žūšanu. Par darbarīku lietojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums:	Ārējās apdares darbiem
Saistviela:	Alkīds / lineļļa
Blīvums:	0,85 kg/l
Sausnas saturs:	39%
Krāsu karte:	Traditional Colours
Žūšanas laiks (23 °C/50% RH):	Puteklneuzņēmīga pēc 6 stundām Var pārkrāsot pēc 12 stundām
Patēriņš (viena kārtā):	Ēvelēta koksne 10-13 m ² /l (60-85 g/m ²)
Atšķaidītājs:	Lakbenzīns "Solve W"
Darbarīks:	Ota
Darbarīku tīrīšana:	Lakbenzīns "Solve W"
Uzglabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā:	5 gadi
Izstrādājuma uzglabāšanas nosacījumi:	Noslēgtā iepakojumā +5...35 °C temperatūrā
Iepakojums:	1 L

ĪPAŠI SAGATAVOJAMU VIRSMU IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE

- Netīru virsmu ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un piededži jānoņem ar sārnu tīrīšanas līdzekli "Cleaner", pēc tam virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, ļaujot tai pirms krāsošanas nožūt.
- Peļējums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem mehāniski ar mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli "Bio-Cleaner", kārtīgi jānoskalo ar ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- Slēptas koka konstrukcijas jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar dziļas impregnešanas līdzekli "Pinotex Imprā". Piesūcinātā virsma nav paredzēta krāsošanai.
- Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzīnā piesūcinātu lupatu)
- Metāla detaļas. Stiprinot koka daļu klāju, priekšroka dodama cinkotām naglām un sa-spraudēm. Iepriekš neapstrādātām metāla detaļām ar tērauda suku vai smilšpapīru jānoņem rūsa, pēc tam tās jānogrunvē ar krāsu "Professional Traditional Metal Primer" vai „Hammerite No.1 Rustbeater”.

DARBA DROŠĪBA

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Pirms lietošanas iepazīties ar lietošanas instrukciju.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba stingri aizvērt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.

Ražotājs: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiasē 8, 10147 Tallina, Igaunija, tālr.: (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com

Pārstāvis: SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: (+371) 6751 7018, pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.