X100 Glättspachtel

Technisches Merkblatt X100

Glätt- und Füllspachtel auf kunstharzvergüteter Gipsbasis für Innen

- **Trocknungszeit: 5 Stunden**
- **Farbe: reinweiss**
- **Lange Offenzeit und hervorragende Haftung**

Beschreibung:
Pulverförmiger Glättspachtel auf Gipsbasis für den Innenbereich

Einsatzbereich:
Zum Ausgleichen von Gips, Gipsplatten, Gipskartonplatten und mineralischen Untergründen wie Stein, Mauerwerk, Backstein, Beton, Gasbeton und Putz.

Vorbereitung:
Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Staub und lockerem Material sein. Stark saugende Substrate vor dem Spachteln benetzen oder grundieren. Nägel und Schraubenköpfe mit Rostschutz-Primer vorbehandeln.

Anwendung:
Mischverhältnis zum Füllen:
2 Teile Pulver auf 1 Teil Wasser

Mischverhältnis zum Glätten:
1 ¾ Teile Pulver auf 1 Teil Wasser

Zur Erzielung der gewünschten Konsistenz Wasser bzw. Pulver nach Bedarf hinzufügen.

Topfzeit:
ca. 120 Minuten
Zum Füllen lassen sich Schichtdicken bis 5 cm und zum Glätten bis 7 mm erzielen.

Trocknungsdauer:
Die Trocknungsdauer vor dem Schleifen bzw. Überstreichen beträgt mind. 5 Stunden bei einer Schichtdicke von 5 mm und ist abhängig von Substrat, Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchte.

Gebindegrössen:
Beutel zu 5 kg / Sack zu 25 kg / Eimer zu 10 kg

Aufbewahrung:
Trocken lagern. Lagerbeständigkeit: ca. 1 Jahr.

Anmerkungen:
- Ungeeignet für nicht saugende Untergründe wie z. B. Keramikfliesen oder gestrichene Untergründe.

Technische Angaben:
Mischungsverhältnis (Füllen): 1 kg Pulver auf 0,60 l Wasser
Mischungsverhältnis (Glätten): 1 kg Pulver auf 0,65 l Wasser
Topfzeit bei 20 °C: 120 Minuten
Trocknungsdauer: 300 Minuten bei 20 °C und 60% rel. Luftfeuchte
Anwendungstemperatur: zwischen 5 °C und 30 °C
pH-Wert: 7
Korngrösse: 100 µm
Min. Schichtdicke (Füllen): 0 mm
Max. Schichtdicke (Füllen): 50 mm
Min. Schichtdicke (Glätten): 0 mm
Max. Schichtdicke (Glätten): 7 mm

Akzo Nobel Coatings AG • Industriestrasse 17a • 6203 Sempach • Telefon 041 469 67 00 • Fax 041 469 67 01 • www.ancs.ch