

Polyfilla

PRO

X100

Stucco di levigatura

Scheda tecnica E100

Stucco di riempimento e levigatura, bonificato con resine sintetiche, a base gesso, per interni.

- **Tempo di essiccamento: 5 ore**
- **Colore: bianco puro**
- **Ad alta adesività, lungo tempo di apertura.**

Descrizione:

Stucco di levigatura in polvere, a base gesso, per interni

Impiego:

Per lisciare gesso, pannelli in gesso o cartongesso e supporti minerali come pietra, muratura, mattoni, calcestruzzo, Gasbeton e intonaco.

Preparazione:

Il supporto deve essere pulito, asciutto, nonché privo di polvere e materiale friabile. Prima di stuccare substrati molto assorbenti come Ytong e Gasbeton, bagnarli e trattarli con fondo idoneo per evitare la formazione di crepe in generale e crepe da ritiro. Pretrattare chiodi e teste di viti con primer antiruggine.

Applicazione:

Rapporto di miscelazione per riempimento:
2 parti di polvere in 1 parte di acqua

Rapporto di miscelazione per levigatura:
1 ¾ parti di polvere in 1 parte di acqua

Tempo di lavorabilità:

120 minuti circa

Spessore strato per riempimento fino a 5 cm,
per levigatura fino a 7mm



Tempo di essiccamento:

Con uno strato spesso 5 mm, minimo 5 ore prima della carteggiatura, risp. verniciatura. Il tempo di essiccamento dipende da substrato, spessore dello strato, temperatura e umidità dell'aria.

Confezione:

Busta da 5 kg / sacco da 25 kg / secchiello da 10 kg

Conservazione:

Conservare in luogo asciutto. Durata di conservazione: 1 anno circa

Note:

- Non idoneo per supporti non assorbenti come piastrelle in ceramica o supporti già verniciati.

Dati tecnici:

Rapporto di miscelazione (riempimento):

1 kg di polvere in 0,60 l di acqua

Rapporto di miscelazione (levigatura):

1 kg di polvere in 0,65 l di acqua

Tempo di lavorabilità a 20 °C: 120 minuti

Tempo di essiccamento: 300 minuti a 20 °C e con il 60% di umidità relativa dell'aria

Temperatura di applicazione: tra 5 °C e 30 °C

Valore pH: 7

Dimensione grana: 100 µm

Spessore strato min. (riempimento): 0 mm

Spessore strato max. (riempimento): 50 mm

Spessore strato min. (levigatura): 0 mm

Spessore strato max. (levigatura): 7 mm