

Sneldrogend Vulmiddel – F300

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

Zeer snel uithardend gebruiksklaar vulmiddel. Op basis van polymeer dispersie, voor binnentoepassing op alle steenachtige ondergronden.
Geschikt voor kleine reparaties tot 1 cm diep en (bij)plamuren van kleine beschadigingen.

TOEPASSING

Vullen en repareren van kleine scheurtjes en gaatjes in pleister, gips, gipsplaten, steen en andere steenachtige ondergronden.
Binnen toepasbaar.
Eenvoudig te schuren, zowel handmatig als machinaal.
Overschilderbaar met alle gangbare muurverven.

VERWERKINGSGEGEVENS

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 5°C - 30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%.

VERWERKINGSMETHODEN

Verwerken met RVS plamuurmes of Polyfilla PRO T400 Modelleermessen.

REINIGING GEREEDSCHAP

Gereedschappen reinigen met water.

MENGVERHOUDING: VOLUME- EN GEWICHTSDELEN

Niet van toepassing.

MENGWIJZE

Tube kneden voor gebruik.

POTLIFE

Niet van toepassing.

DOORHARDING

Ca. 15 minuten bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid.

SCHUURBAARHEID

Direct na doorharding, zowel handmatig als machinaal.

OVERSCHILDERBAARHEID

Direct na doorharding, met alle gangbare muurverven.

OPMERKING

Niet geschikt voor buitengebruik.

Sneldrogend Vulmiddel – F300

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VLAMPUNT	Niet van toepassing.
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD	Zie voor meer informatie, de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

EIGENSCHAPPEN

DICHTHEID (SOORTELIJK GEWICHT)	1,60 kg/L
VASTE STOFGEHALTE	70%
HECHTING	Uitstekend op een goede, schone, droge stofvrije minerale ondergrond.
WERKING T.O.V. HOUT	Niet van toepassing.
MECHANISCHE BESTANDHEID	Goed slag-, stoot- en slijtvast
HARDHEID (DIN 53505 = NEN- ISO 7619)	Niet van toepassing.
E-MODULUS, COMPRESSIE (NEN-EN-ISO 604)	Niet van toepassing.
E-MODULUS, TREK (NEN-EN- ISO 527)	Niet van toepassing.
BREUK SPANNING, COMPRESSIE (NEN-EN-ISO 604)	Niet van toepassing.
BREUK SPANNING, TREK (NEN- EN-ISO 527)	Niet van toepassing.
SCHUURBAARHEID	Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).
BUITENDUURZAAMHEID	Niet van toepassing.

VERDERE INFORMATIE

VERPAKKING	Tube 330 gram, met smalle nozzle.
HOUDBAARHEID	In onaangebroke verpakking minimaal 24 maanden, mits opgeslagen onder droge koele condities.
KLEUR GEREED PRODUCT	Wit