



Ficha Técnica

CUMBRE MATE MIX



Grupo: Pinturas Plásticas

DESCRIPCIÓN	Pintura plástica de máxima calidad.
PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Excelente facilidad de aplicación* Máxima opacidad y resistencia* Máximo rendimiento* No salpica* Con conservante antimoho
USOS	Adecuada para interiores y exteriores. Indicada para trabajos de alta calidad
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Vehículo fijo	Copolímero acrílico o copolímero vinílico dependiendo de la base.
Pigmentos	Dióxido de Titanio dependiendo de la base.
Disolvente	Agua.
Brillo	≤ 4 a 85° (Mate)
Color	Según Carta de Colores Procolor Mix 55/05.
Contenido en sólidos	41 - 43% en volumen, según base / 56 - 59% en peso, según base.
COV	< 29 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/a): 30 g/L (2010)).
Densidad	1,30 - 1,48 Kg/L, según base.
Viscosidad	115 - 132 U.K. a 20°C, según base.
Secado a 23°C. y 50% H.R.	30 minutos.
Repintado	3 horas.
Rendimiento teórico	9 - 11m ² /L por litro y capa, según superficie.

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Resistencia al frote húmedo:	Clase 2 (Norma UNE EN 13300)
Opacidad:	Clase 2 (Norma UNE EN 13300)

MODO DE EMPLEO CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35°C.
Máxima humedad relativa	85 % No es recomendable aplicar a pleno sol ni a temperaturas superiores a 35°C o inferiores a 5°C. Las superficies deben estar completamente secas.



Útiles de Aplicación	<u>Brocha/rodillo</u>	<u>Pistola airless</u>	<u>Pistola aerográfica</u>
Disolvente	Agua	Agua	Agua
Dilución	0-3%	5-10%	10%
Limpieza de útiles	Agua.		
SISTEMAS DE APLICACIÓN			
	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.		
Preparación previa	Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.		
Superficies nuevas			
Albañilería	Aplicar una primera mano diluida al 10% con agua. La segunda mano diluir hasta un 5% si es preciso.		
Maderas	Imprimir con Selladora AQ o Acritec Multiprimer.		
Yeso "muerto" o Pulverulento	Fijar con Acritec Multiprimer ó Procofix.		
Acabado	Aplicar una segunda mano de Cumbre Mate Mix de acuerdo con las condiciones de aplicación .		
Superficies pintadas			
	Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar el polvo y aplicar Cumbre Mate Mix.		
	Las capas de pintura mal adheridas y las eflorescencias deben ser eliminadas mediante cepillado.		
	Si la superficie a repintar está afectada por humos de tabaco, como en bares, despachos, etc., es necesario imprimir previamente con Selladora Universal para evitar sangrados posteriores		
	En superficies con temple o en mal estado, aplicar una capa de Procofix, eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es preciso con Proplast.		
	En superficies exteriores desgastadas o pulverulentas, aplicar previamente una capa de Procolite Fondo Penetrante.		
	Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.		
Observaciones	Si las superficies a pintar están contaminadas de moho, es imprescindible que se limpien adecuadamente.		

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

