



PROCOFLEX LISO MIX


Código: 275
Grupo: Productos para Fachadas

DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico a base de resina acrílica foto-reticulante, para resolver los problemas de fisuras en las fachadas. Forma una película muy elástica, que penetra y cubre las fisuras y grietas y resiste perfectamente los movimientos de éstas sin volverse a fisurar.

PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Excelente permeabilidad al vapor de agua.
- Extraordinaria elasticidad.
- Gran adherencia.
- No se agrieta.
- Gran resistencia a los álcalis.
- Excelente solidez a la luz.
- Con conservante antimoho.

USOS

Muy indicado para pintar sobre superficies fisuradas o agrietadas, superficies con varios materiales de diferentes coeficientes de dilatación, revoco tradicional, ladrillo, obra vista, hormigón, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Resina acrílica foto-reticulable.
Pigmentos	Pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie.
Disolvente	Agua.
Color	Según Carta de Colores Procolor Mix 55/05.
Contenido en sólidos	47 - 51% % en volumen. 61 - 64% en peso.
COV	35 g/L
Densidad	1,3 - 1,5 Kgr/Lt.
Viscosidad	130 ± 5 U.K. a 23°C.
Secado	2 horas.
Repintado	24 horas.
Rendimiento teórico	3-4 m ² /Lt.
Rendimiento recomendado	
Fisuras hasta 1 mm	2 - 3 m ² /Lt.
Fisuras hasta 2 mm	1 - 1.5 m ² /Lt. En este caso es conveniente armar con Proco Malla. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.
Resistencia a la tracción (UNE 53.413)	1,4 MPa (14 Kgr/cm ²)
Alargamiento a la rotura (UNE 53.413)	290%



Impermeabilidad al agua (NF T 30.701)	La probeta con el producto a ensayar aplicado, no presenta ningún síntoma de filtración de agua, después de 7 días de ensayo.
Permeabilidad al vapor de agua (DIN 52.615)	sd = 0.8 m μ = 1543

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación Entre 5 y 40°C.

Máxima humedad relativa 85 %

Útiles de Aplicación	<u>Brocha/Rodillo</u>	<u>Pistola airless</u>
Disolvente	Agua	Agua
Dilución	0 -5%	5 -10%

Limpieza de útiles Agua

SISTEMA DE APLICACIÓN

Preparación previa La superficie debe de estar completamente seca y limpia de restos de cemento, arena, polvo u otros materiales adheridos. Los soportes con microorganismos como mohos, líquenes o algas, deberán estar imprimados adecuadamente.

Superficies nuevas

- Albañilería: Eliminar posibles grietas o fisuras mayores de 2 mm con Proplast-Ext.
- Hierro/Acero: Imprimir con Procofer Expert Imprimación Antioxidante.
- Aluminio/Galvanizados: Aplicar previamente Acritec Multiprimer o Procofer Expert Imprimación Universal.

Superficies pintadas

- Pintura en buen estado: Limpiar y aplicar directamente.
- Pintura degradada o pulverulenta: Aplicar previamente una mano de Procolite Fondo Penetrante.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 24 meses en envase sin abrir.

