



FICHA TECNICA

DIQUE PROPLAST EXT

Código: 746

Grupo: Productos Antihumedad

DESCRIPCIÓN

Masilla acrílica fotoreticulable, texturada y con fibras de vidrio.

PROPIEDADES

- * Con conservante antimoho.
- * Fácil aplicación.
- * Excelente elasticidad incluso a bajas temperaturas.
- * Prácticamente no merma.
- * Apta para el saneado de grietas y fisuras.
- * Totalmente repintable.
- * Buena adherencia sobre materiales de construcción

USOS

Para el saneado de grietas y fisuras en morteros de cemento y hormigón armado, también es ideal para el sellado de juntas de baldosas en azoteas y terrazas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------------|---|
| Vehículo fijo | Polímero acrílico |
| Pigmentos | Cargas minerales |
| Disolvente | Agua |
| Brillo | Mate. |
| Color | Blanco. |
| Contenido en sólidos | 67 % en volumen. 81 % en peso. |
| Densidad (g/cc) | 1,75. aprox. |
| Secado a 23°C / 50% H.R. | Al tacto: 1 a 3 horas. (En función del espesor aplicado) |
| Repintado | Pasadas 24 horas. |
| Rendimiento teórico | En función del tamaño y espesor de la grieta ó coquera. |
| Tamaño máximo de la partícula | 170 micras. |

MODO DE EMPLEO**CONDICIONES
DE APLICACIÓN**

| | |
|----------------------------------|---|
| Temperatura de aplicación | 5°C. 35°C |
| Máxima humedad relativa | 85 %. No es recomendable aplicar a pleno sol ó temperaturas del soporte elevadas. Listo al uso. No es necesario realizar dilución alguna. |
| Útiles de Aplicación | Espátula y llana. |
| Limpieza de útiles | Agua. |

**SISTEMAS
DE APLICACIÓN**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Preparación de superficies | Una vez saneada la grieta e imprimada con Procolite Fondo Penetrante, aplicar en una ó dos veces la cantidad necesaria de Dique Proplast Ext hasta igualar el nivel de la superficie. Dejar secar 24 horas antes de cubrir con Dique Impermeabilizante Capa Gruesa. |
| Superficies pintadas | Para el pintado de otros materiales ó situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. |

INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|-----------------------------------|--|
| Instrucciones de Seguridad | Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. |
| Tiempo de almacenaje | 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C. |

