



# Primer / Sous-Couche Laque Extérieure



## Description

Couche de fond en phase solvant pour les boiseries extérieures.

### Domaine d'application

Convient pour le bois et dérivés.

Usage extérieure. Convient particulièrement en association avec Sikkens Laque Extérieure.

### Caractéristiques

Excellente adhérence. Pour un résultat final parfaitement lisse et uniforme de longue durée.

### Teinte

Blanc

### Emballages

0,75l, 2,5l

## Mode d'emploi

Bien mélanger avant emploi (jusqu' au fond). Rouleau, pinceau ou brosse pour laque en phase solvant. Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C, en plein soleil ou par temps pluvieux. Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

### Rendement

11 m<sup>2</sup>/l par couche

### Temps de séchage à 20 °C

Hors poussière: 2 h

Recouvrable: 18 h

## Supports et application

### *Bois et dérivés*

#### **Préparation nouveaux supports**

Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat. Bois courants (par ex. pin, sapin, méranti, chêne...), MDF, panneau de fibres: dégraisser au diluant synthétique. Uniquement les bois avec antioxydants (par exemple les bois Padoek et Iroko) doivent être dégraissés avec de l'alcool à brûler. Ensuite poncer légèrement le bois (grain P240-P280) et dépoussiérer. Le bois nu et dégraissé doit recevoir la première couche dans un délai de maximum 8 heures. Appliquer une couche de Sikkens Primer / Sous-couche Laque Extérieure. Laisser sécher le primaire suivant le temps indiqué. Après séchage, poncer légèrement (grain P320) et dépoussiérer.

Remarque pour le bois contenant des particules solubles à l'eau (afzélia, merbau, ...): appliquer 2 couches de Sikkens Primer / Sous-couche Laque Extérieure.

#### **Préparation rénovation**

- Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
- Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches. Dégraisser ensuite au Polyfilla Dégraissant, poncer et dépoussiérer.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Bois humide (qui se caractérise par l'écaillage de la peinture et la formation de cloques): solutionner le problème d'infiltration et laisser sécher le bois avant de le peindre.
- Extérieur: Poncer au papier à poncer à gros grains puis fins le bois grisaille par les rayons UV jusqu'à l'obtention d'un bois sain.
- Extérieur: Pourriture du bois: traiter le bois attaqué avec Xyladecor Combi BP. Remplacer les parties dégradées par du nouveau bois ou réparation à l'aide d'un produit Polyfilla adéquat.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports nouveaux supports).

#### **Finition**

Appliquer 2 couches de Sikkens Laque Extérieure Satin.  
Poncer légèrement (P240) entre les couches et dépoussiérer.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Inflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 300 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 300 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 3-11-2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.sikkens-particulier.be](http://www.sikkens-particulier.be)