



Primer / Sous-couche Laque Intérieure



Description

Couche de fond couvrant en phase aqueuse pour les boiseries intérieures.

Domaine d'application

Convient pour le bois et dérivés (MDF, panneau de fibres,...). Usage intérieure.
Convient particulièrement en association avec Sikkens Laque Intérieure.

Caractéristiques

Excellente adhérence. Pour un résultat final esthétique et durable.

Teinte

Blanc

Emballages

0,75l, 2,5l

Mode d'emploi

Bien mélanger avant emploi (jusqu' au fond). Rouleau, pinceau ou brosse pour laque en phase aqueuse. Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C, en plein soleil ou par temps pluvieux. Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Rendement

12 m²/l par couche

Temps de séchage à 20 °C

Hors poussière: 2 h

Recouvrable: 6 h

Supports et application

Bois et dérivés (MDF, panneau de fibres, ...)

Préparation nouveaux supports

Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
Bois courants (par ex. pin, sapin, méranti, chêne...), MDF, panneau de fibres: dégraisser au diluant synthétique. Uniquement les bois avec antioxydants (par exemple les bois Padoek et Iroko) doivent être dégraissés avec de l'alcool à brûler. Ensuite poncer légèrement le bois (grain P240-P280) et dépoussiérer. Le bois nu et dégraissé doit recevoir la première couche dans un délai de maximum 8 heures. Appliquer une couche de Sikkens Primer / Sous-couche Laque Intérieure. Laisser sécher le primaire suivant le temps indiqué. Après séchage, poncer légèrement (grain P320) et dépoussiérer.

Remarque pour le bois contenant des particules solubles à l'eau (afzélia, merbau, ...): appliquer 2 couches de Sikkens Primer / Sous-couche Laque Intérieure .

Préparation rénovation

- Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
- Isoler les taches dues au saignement des bois exotiques (p. ex. afzélia, merbau) avec 2 couches de Sikkens Primer / Sous-couche Laque Intérieure.
- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches. Dégraisser ensuite au Polyfilla Dégraissant, poncer et dépoussiérer.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Bois humide (qui se caractérise par l'écaillage de la peinture et la formation de cloques): solutionner le problème d'infiltration et laisser sécher le bois avant de le peindre.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports nouveaux supports).

Finition

Appliquer 2 couches de Sikkens Laque Intérieure Satin.
Poncer légèrement (P240-280) entre les couches et dépoussiérer.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 80 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 3-11-2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.sikkens-particulier.be