



Productomschrijving

Zijdeglanzende binnenlak op waterbasis.

Toepassing

Geschikt voor hout en aanverwanten, non-ferro metalen, ferro metalen en diverse kunststoffen indien voorzien van een voor de ondergrond geschikte primer.

Toepasbaar op deuren, kozijnen, trappen en plinten. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Voor een mooi en duurzaam resultaat. Vergeelt niet. Bestand tegen vlekken en zeer goed afwasbaar.

Maximaal kras- en slijtvast vanwege het innovatief hard bindmiddel. Dankzij specifieke driedimensionale bindingen is dit product de ideale oplossing voor ondergronden onderhevig aan intens contact en belasting.

Er is geen extra afwerking of bescherming nodig zoals bijvoorbeeld een lak protector.

Aspect

Zijdeglans

Kleuren

12 kant en klare kleuren (zie kleurdocumentatie)

Verpakkingen

0,75l, 2,5l

Verwerking

Voor gebruik goed roeren (tot op de bodem). Verwerken met een borstel of rol geschikt voor een watergedragen lak. Niet verwerken beneden 10 °C of boven 30 °C, in volle zon of bij regenachtig weer. Product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.

Rendement

12 m²/l per laag

Droogtijd bij 20 °C

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar: 8 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout en aanverwanten, ferro metaal, non-ferro metaal en harde kunststoffen.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Hout en aanverwanten*

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product. Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met synthetische thinner. Uitgezonderd houtsoorten met antioxidantia (bv. Padoek- en Irokoehout) dienen ontvet te worden met brandalcohol. Vervolgens het hout licht opschuren (korrel P240-280) en ontstoffen. Kaal en ontvet hout dient binnen een tijdspanne van 8u een eerste laag verf te krijgen. Eén grondlaag Sikkens Grondlak / Primer Binnenlak aanbrengen. Laat de primer voldoende lang drogen. (Sikkens Grondlak / Primer Binnenlak is overschilderbaar na 6u.) Na volledige droging, licht schuren (korrel P240-280) en ontstoffen.

Opmerking voor hout met wateroplosbare inhoudstoffen (afzelia, merbau, ...): 2 lagen Sikkens Grondlak / Primer Binnenlak aanbrengen in plaats van één om doorbloeding te voorkomen.

- *Non-ferro metaal (aluminium, zink, koper, galvanisé)*

Oxidatie verwijderen met een harde borstel, schuurpons of schuurpapier. Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met Polyfilla Ontvetter of met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Licht opschuren (korrel P240-280) en ontstoffen. Een voor de ondergrond geschikte primer aanbrengen.

- *Ferro metaal (ijzer, staal)*

Eventueel aanwezig roest verwijderen (schuren, metaalborstel). Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met Polyfilla Ontvetter. Licht opschuren (korrel P240-280) en ontstoffen. Een voor de ondergrond geschikte primer aanbrengen.

- *Harde kunststoffen (PVC, ...)*

Ontvetten met Polyfilla Ontvetter of met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Licht opschuren (korrel P240-280) en ontstoffen. Een voor de ondergrond geschikte primer aanbrengen.

Voorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Uitslag, zoals bij doorbloeden van exotische houtsoorten (bv. afzelia, merbau), isoleren met 2 lagen Sikkens Grondlak / Primer Binnenlak.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met Polyfilla Ontvetter, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Geoxideerde oppervlakken grondig afborstelen met een harde borstel of schuren met een schuurpons of schuurpapier en ontstoffen.
- Zeker een primer aanbrengen op kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

Afwerken met 2 lagen Sikkens Binnenlak Zijdeglans.
Licht opschuren tussen deze 2 lagen (korrel P240-280).

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 80 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 3-11-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteeweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.sikkens-particulier.be