

# Primer Binnenmuurverf



## Productomschrijving

Witte watergedragen acrylaatgrondverf.

### Toepassing

Geschikt voor binnenmuren en plafonds.

### Eigenschappen

Bevordert de hechting en de dekking van de eindlaag. Isoleert vlekken. Egaliseert de absorptie van de ondergrond en voorkomt zo kleur- en glansverschillen in de eindlaag. Voor een langdurig mooi eindresultaat. Uitermate geschikt in combinatie met Sikkens Binnenmuurverf. Vrij van oplosmiddelen.

### Kleuren

Wit

### Verpakkingen

1 l, 2,5 l

## Verwerking

Voor gebruik goed roeren. Verwerken met een borstel of rol geschikt voor een watergedragen muurverf. Niet verwerken beneden 10 °C of boven 30 °C. Gereedschap met water reinigen.

### Rendement

12 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd bij 20 °C

Stofdroog: na 1 uur

Overschilderbaar: na 6 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Pleisterwerk, gipskartonplaten, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel of reeds geschilderde ondergronden.*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond reinigen en ontvetten. Indien nodig, scheurtjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond (bv. pleisterwerk) eventueel licht opschuren en grondig stofvrij maken.
- Vervolgens één laag Sikkens Primer Binnenmuurverf aanbrengen.

### Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat, mits een goede voorbereiding.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en stofvrij maken.
- Loszittende oude verflagen verwijderen.
- Indien nodig scheuren, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product, licht opschuren en stofvrij maken.
- Op de kale delen één laag Sikkens Primer Binnenmuurverf aanbrengen.

### Afwerking

2 lagen Sikkens Binnenmuurverf aanbrengen.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

### Bewaring

Blik opnieuw goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 01-10-2018, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.sikkens-particulier.be](http://www.sikkens-particulier.be)