

SIKKENS BUITENLAK GRONDLAK

Uitstekende hechting



Een matte, vullende, terpentieverdunbare grondverf voor buiten op basis van alkydhars

Producteigenschappen

Geschikt voor deuren, kozijnen en gevelbetimmeringen
Verhoogt dekkraft
Goede hechting op diverse ondergronden
Uitstekende vulling
Eenvoudig te verwerken
Prima schuurbaar

TOEPASSING

Toepassing

Geschikt als grondverf op hout en over terpentieverdunbare dekkende verf- of beitslagen buiten. Ook geschikt voor het overgronden van voorgegrond metaal en harde kunststof.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Glansgraad

Mat.

Aanbevolen droge laagdikte

Onbehandeld hout = 2 lagen = 90 µm.
Behandeld hout = 1 laag = 45 µm.

Buitenduurzaamheid

Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte, de gekozen aflak en de ligging van het object.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities

Niet verwerken beneden 5°C of boven 30°C, in volle zon of bij regenachtig weer.

Verwerkingsmethoden/gereedschap

Kwast: Alkyd kwast.
Roller: lakviltroller.

Theoretisch rendement	Ca. 11 m ² /liter bij een droge laagdikte van ca. 45 µm. Applicatiemethode, kwaliteit en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.
Droging	Droging bij 10°C: Stofdroog na 4 uur Schuurbaar na 36 uur Overschilderbaar na 36 uur Doorgehard na 8 dagen Droging bij 20°C: Stofdroog na 2 uur Schuurbaar na 18 uur Overschilderbaar na 18 uur Doorgehard na 4 dagen De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.
Reiniging gereedschap	Met terpentine.
Verdunning %	Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
Opmerkingen	Voor gebruik goed roeren.

SYSTEEMINFORMATIE

Onbehandeld hout	1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. 2. Schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden. 3. Opnieuw ontvetten. 4. Zo nodig repareren met Alabastine Houtreparatie. 5. De eerste laag Sikkens Buitenlak Grondlak aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. 6. Opnieuw een laag Sikkens Buitenlak Grondlak aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. 7. Afwerken met 2 lagen Sikkens Buitenlak Hoogglans of Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met een kunststof schuurpad en stofvrij maken.
Dekkende verf- of beitslagen	1. Beschadigde delen, transparante en acryllagen volledig verwijderen. 2. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger. 3. De intacte laag dof schuren met korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. De overgangen rand verlopend schuren naar het blanke hout. 4. Beschadigde delen repareren met Alabastine Houtreparatie. 5. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder nieuw hout. 6. Afwerken met 2 lagen Sikkens Buitenlak Hoogglans of Zijdeglans. Tussen de lagen fijn schuren met een kunststof schuurpad en stofvrij maken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Opmerkingen	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
-------------	--

VEILIGHEID EN WETGEVING

Persoonlijke beschermingsmiddelen	Lees aandachtig de veiligheidsinformatie op het etiket en raadpleeg sectie 8 op ons veiligheidsblad voor de keuze van persoonlijke beschermingsmaatregelen.
Opmerkingen	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Veiligheidsinformatieblad (VIB).

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking.
Verpakkingen	0,75 liter (wit ook in 2,5 liter).
Beschikbare kleuren	Wit en grijs.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3082344, E-mail: info@sikkens.nl Internet: www.sikkens-consument.nl

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.