

## TRANSPARANTE LAK ZIJDEGLANS

Maximale bescherming voor buiten



Een zijdeglanzende, transparante lak voor buiten op basis van alkydhars.

Producteigenschappen	Maximale bescherming voor buiten voor deuren, kozijnen en gevelbetimmeringen Tot 7 jaar bescherming Verfraait de houtstructuur Eenvoudig te verwerken
----------------------	--

### TOEPASSING

Toepassing	Geschikt als transparante bescherming voor buiten op hout.
------------	--

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	Zijdeglans
Aanbevolen droge laagdikte	Onbehandeld hout = 3 lagen = 105 µm Behandeld hout = 1 laag = 35 µm
Buitenduurzaamheid	Tot 7 jaar bescherming. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte, de gekozen aflak en de ligging van het object.

### VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Niet verwerken beneden 5°C of boven 30°C, in volle zon of bij regenachtig weer.
Verwerkingsmethoden/gereedschap	Varkensharen kwast/lakviltroller
Theoretisch rendement	Ca. 14 m <sup>2</sup> /l. bij een droge laagdikte van ca. 35 mm. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Droging	<p>Droging bij 10°C:  Stofdroog na 6 uur  Schuurbaar na 32 uur  Overschilderbaar na 32 uur  Doorgehard na 8 dagen</p> <p>Droging bij 20°C:  Stofdroog na 3 uur  Schuurbaar na 16 uur  Overschilderbaar na 16 uur  Doorgehard na 4 dagen</p> <p>De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.</p>
Verduunning/reiniging gereedschap	Terpentine
Opmerkingen	Voor gebruik goed roeren.

## SYSTEEMINFORMATIE

---

Onbehandeld hout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.</li> <li>2. Schuren met schuurpapier korrelgrofte P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.</li> <li>3. Opnieuw reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger.</li> <li>4. Zonodig beschadigingen vullen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.</li> <li>5. De eerste laag Sikkens Transparante lak Zijdeglans aanbrengen. Na droging glad schuren met een kunststof schuurspons en stofvrij maken.</li> <li>6. Opnieuw een laag Sikkens Transparante lak Zijdeglans aanbrengen. Na droging schuren met een kunststof schuurspons en stofvrij maken.</li> <li>7. Afwerken met een laag Sikkens Transparante lak Zijdeglans.</li> </ol>
Bestaande transparante beitslagen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slechte delen volledig verwijderen met een verfschraper of grof schuren.</li> <li>2. Schuren met schuurpapier korrelgrofte P150-P180 en stofvrij maken. De overgangen randverlopend schuren naar het blanke hout.</li> <li>3. Reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger.</li> <li>4. Zonodig beschadigingen vullen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.</li> <li>5. Gerepareerde delen bijwerken tot de oorspronkelijk laagdikte en kleur met Sikkens Transparante lak Zijdeglans.</li> <li>6. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger en dof schuren met een kunststof schuurspons en stofvrij maken.</li> <li>7. Afwerken met 2 lagen Sikkens Transparante lak Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met een kunststof schuurspons en stofvrij maken.</li> </ol>

## MILIEU EN GEZONDHEID

---

Opmerkingen	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.  De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.  Gooi de verfsten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
-------------	--

## VEILIGHEID EN WETGEVING

---

Opmerkingen	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Veiligheids Informatieblad.
-------------	---

## ARTIKELGEGEVENS

---

Houdbaarheid	Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking.
Verpakkingen	0,75 l.
Beschikbare kleuren	Blank, Licht Eiken, Donker Eiken en Teak

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting,  
Tel.: 071-3082344, E-mail: [info@sikkens.nl](mailto:info@sikkens.nl) Internet: [www.sikkens-consument.nl](http://www.sikkens-consument.nl)

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.