

SIKKENS BUITENLAK ZIJDEGLANS

Maximale bescherming



Een zijdeglanzende aflak voor buiten op basis van alkydhars.

Producteigenschappen	Maximale bescherming voor deuren en kozijnen Tot 8 jaar bescherming Vochtregulerend Langdurig glansbehoud Hoge dekkraft Eenvoudig te verwerken
----------------------	---

TOEPASSING

Toepassing	Geschikt als aflak op voorbehandeld hout en dekkende terpentieverdunbare verf- of beitslagen buiten. Ook geschikt voor goed voorbehandeld metaal, harde kunststof, etc.
------------	---

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	Zijdeglans
Aanbevolen droge laagdikte	Onbehandeld hout = 2 lagen = 100 µm Behandeld hout = 1-2 lagen = 50-100 µm
Buitenduurzaamheid	Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte, de gekozen aflak en de ligging van het object.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Niet verwerken beneden 5°C of boven 30°C, in volle zon of bij regenachtig weer.
Verwerkingsmethoden/gereedschap	Varkensharen kwast/lakviltroller
Theoretisch rendement	Ca. 14 m ² /l. bij een droge laagdikte van ca. 50 µm. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Droging	<p>Droging bij 10°C: Stofdroog na 4 uur Schuurbaar na 36 uur Overschilderbaar na 36 uur Doorgehard na 8 dagen</p> <p>Droging bij 20°C: Stofdroog na 2 uur Schuurbaar na 18 uur Overschilderbaar na 18 uur Doorgehard na 4 dagen</p> <p>De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.</p>
Verdunning/reiniging gereedschap	Terpentine
Opmerkingen	Voor gebruik goed roeren.

SYSTEEMINFORMATIE

Onbehandeld hout	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. 2. Schuren met schuurpapier korrelgrofte P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden. 3. Opnieuw ontvetten. 4. Zonodig plamuren met Alabastine Houtreparatie. 5. De eerste laag Sikkens Buitenlak Grondlak aanbrengen. Na droging glad schuren met schuurpapier korrelgrofte P220-P280 en stofvrij maken. 6. Opnieuw een laag Sikkens Buitenlak Grondlak aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrofte P220-P280 en stofvrij maken. 7. Afwerken met 2 lagen Sikkens Buitenlak Zijdeglans. Tussen de lagen fijn schuren met een kunststof schuur spons en stofvrij maken.
Dekkende verf- of beitslagen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slechte delen volledig verwijderen met een verfschraper of grof schuren. 2. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger. 3. De intacte laag dof schuren met korrelgrofte P220-P280 en stofvrij maken. De overgangen randverlopend schuren naar het blanke hout. 4. Beschadigingen repareren met Alabastine Houtreparatie. 5. Het kale hout voorbehandelen zoals genoemd onder nieuw hout. 6. Afwerken met 2 lagen Sikkens Buitenlak Zijdeglans. Tussen de lagen fijn schuren met een kunststof schuur spons en stofvrij maken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Opmerkingen	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfstelen niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
-------------	--

VEILIGHEID EN WETGEVING

Opmerkingen	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Veiligheids Informatieblad.
-------------	---

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking.
Verpakkingen	0,75 l. (kant-en-klare kleuren), 1 l. en 2,5 l.
Beschikbare kleuren	Zie kleurdocumentatie voor de kant-en-klare kleuren, ook mengbaar in een groot aantal dekkende kleuren.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting,
Tel.: 071-3082344, E-mail: info@sikkens.nl Internet: www.sikkens-consument.nl

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.