



SADOLIN BASE^{HP}

Impregnat Techniczny

Ochrona przed szkodliwym działaniem grzybów wywołujących siniznę i głęboki rozkład drewna



Głęboko wnika w drewno i wzmacnia jego strukturę



INFORMACJE O PRODUKCIE

ZASTOSOWANIE

Sadolin Base^{HP} to nowoczesny impregnat techniczny przeznaczony do ochrony surowego oraz zabezpieczania wcześniej użytkowanego drewna przed szkodliwym działaniem grzybów wywołujących siniznę oraz grzybów podstawczaków powodujących głęboki rozkład drewna. Charakteryzuje się wysoką zdolnością penetracji w surowe drewno zapewniając mu długoletnią ochronę biologiczną. Redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie farb nawierzchniowych.

Polecany jest do drewna konstrukcyjnego na zewnątrz oraz jako grunt przed nałożeniem produktów nawierzchniowych na: elewacje, meble ogrodowe, tarasy, płyty szorstkie i lamelowe, balustrady, pergole, altanki, okna, drzwi, ogrodzenia i domki ogrodowe, a także inne powierzchnie drewniane z drewna szorstkiego (tarcicy) oraz heblowanego (gładkiego) na zewnątrz pomieszczeń.

KOLORYSTYKA

Bezbarwny

OPAKOWANIA

0,75L; 2,5L; 5L;

Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	Na zewnątrz
EFEKT DEKORACYJNY	Bezbarwny Mat
SKŁAD NOMINALNY	• Pigment – nie dotyczy • Substancja błonotwórcza - nie dotyczy • Rozpuszczalnik – benzyna lądowa • Inne – środki biobójcze
GĘSTOŚĆ	ok 0,8 g/cm ³
LZO	Nie podlega regulacji dotyczącej LZO
CZAS SCHNIĘCIA (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 65% przy dobrej wentylacji)	• ostrożne użytkowanie – po 3 godzinach • nanoszenie następnej warstwy – po 5 godzinach • nanoszenie preparatów nawierzchniowych – po 24 godzinach • całkowity czas schnięcia – 72 godziny Uwaga! Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą wydłużyć czas schnięcia. Czas nakładania następnej warstwy należy określić praktycznie w zależności od gatunku drewna i warunków malowania. Drewno miękkie łatwiej wchłania produkt i powłoka wysycha szybciej. Na gatunkach drewna twardego czas schnięcia może być wydłużony.
WYDAJNOŚĆ	Drewno miękkie / nieheblowane: do 6m ² /l Drewno twarde / heblowane: do 10m ² /l W celu uzyskania optymalnej ochrony należy nałożyć łącznie dla wszystkich warstw 180-220 ml produktu / m ² .
IŁOŚĆ WARSTW	1-2 warstwy (w zależności od chłonności drewna) do uzyskania łącznego zużycia 180-220 ml/m ²
ROZCIENICZALNIK	Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia.
ZALETY PRODUKTU	• zapewnia ochronę przed szkodliwym działaniem grzybów wywołujących siniznę i głęboki rozkład drewna, • bardzo głęboko wnika w drewno, • redukuje chłonność drewna, • obniża zużycie farb nawierzchniowych oraz wzmacnia strukturę drewna, • nie barwi drewna oraz nie tworzy powłok na jego powierzchni, • nadaje się do stosowania jako podkład pod wszystkie typy farb i środków do drewna.

STOSOWANIE PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE WYROBU	Dokładnie wymieszać przed oraz w trakcie malowania. Nie dodawać obcych składników.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Podłoża do malowania muszą być: – suche i wysezonowane – wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%, – czyste i odtuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.), – zdrowe – w przypadku występowania zniszczeń biologicznych oczyść do surowego drewna lub usuń skażone drewno, następnie wypełnij ubytki i pęknięcia odpowiednią masą szpachlową do drewna, wyrównaj i przeszlifuj, Podłoża poddawane renowacji: – usuń dokładnie stare powłoki do surowego drewna, Uwaga! Podłoża mocno zażywiczone zaleca się przetrzeć szmatką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną, poczekać do wyschnięcia. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.
MALOWANIE	• Warunki impregnowania – temperatura otoczenia powinna być pomiędzy +8°C a +30°C, – wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 70%, – nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze. <i>Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki.</i> • Zalecane metody impregnowania – pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia naturalnego, – wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki o długości włosia 2 – 10mm, – dopuszcza się stosowanie metody natryskowej poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń rozpylających do impregnatów technicznych. <i>Dobór parametrów do metody natryskowej uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i cech urządzenia, powinien być poprzedzony próbami technicznymi.</i> • Parametry impregnowania – nie rozcieńczaj impregnatu przed użyciem, – aplikuj przy pomocy pędzla, wałka lub natryskiem w ilościach 180-220ml/m² (łącznie dla wszystkich warstw), w 1-2 warstwach produktu, – rozprowadzaj dokładnie wzdłuż słojów drewna, – przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeśli podniosą się włókna drewna należy przeszlifować drobnopiętnym papierem ściernym i dokładnie odpylić, – inne preparaty ochronno-dekoracyjne można nakładać po 24 godzinach schnięcia ostatniej warstwy impregnatu technicznego Sadolin Base^{HP}. Uwaga! Wszystkie impregnowane elementy/płaszczyzny należy zaimpregnować równomiernie z każdej strony, aby nie pozostawić miejsc niedomalowanych lub surowego drewna (dotyczy wszystkich warstw). Przed wystawieniem zaimpregnowanego drewna na działanie czynników atmosferycznych, najpóźniej 4 dni po aplikacji produktu, zaimpregnowane elementy należy pokryć odpowiednią kryjącą lub transparentną powłoką malarską i konserwować ją zgodnie z zaleceniami producenta produktu nawierzchniowego. Produkt do zastosowań zewnętrznych oraz do malowania ram okiennych i drzwi zewnętrznych – nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych. Produkt do stosowania w 2 i 3 klasie użytkowania, przeznaczony dla użytkowników powszechnych oraz profesjonalnych. Produkt należy stosować wyłącznie na drewnie nieznajdującym się w bezpośredniej styczności z glebą lub z wodą powierzchniową. W przypadku zastosowań in-situ, podczas aplikacji należy chronić grunt np. za pomocą folii z tworzywa sztucznego. Nie stosować na drewnie pozostającym w bezpośredniej styczności z żywnością lub karmą dla zwierząt. Nie stosować nad lub w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych (np. most nad stawem) w celu uniknięcia uwolnienia bezpośrednio do wody. W celu ochrony organizmów wodnych nie używać impregnowanego drewna w pobliżu środowiska wodnego. W 3 klasie użytkowania: nie aplikować produktu w trakcie opadów deszczu lub kiedy opady są spodziewane w ciągu najbliższych 24 godzin. Narzędzia wykorzystane do aplikacji produktu należy umyć benzyną lakierniczą. Ścieków powstałych podczas mycia opakowań po produkcie i narzędzi nie usuwać do kanalizacji. Wszelkie pozostałości i wycieki powinny być zbierane do ponownego wykorzystania lub utylizacji. Nie stosować w celu zabezpieczania malowanych powierzchni przed innymi szkodnikami. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI MALARSKICH	Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość impregnatu, a następnie umyć je benzyną lakierniczą. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

DODATKOWE INFORMACJE

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	• Przechowywanie W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. Uwaga: <i>Produkt niebezpieczny dla środowiska.</i> • Transport Produkt nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowiązującej Umowy ADR. Przewozić krytymi środkami transportu. <i>Szczegółowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).</i>
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki oraz na etykiecie produktu
OKRES WAŻNOŚCI	Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji. Dane identyfikujące wyrób oraz termin upływu ważności wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.
ATESTY, CERTYFIKATY, DOKUMENTY	Pracujemy zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008 Produkt posiada Atest PZH Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr PL/2012/0028/A/MR Karta Charakterystyki e –gwarancja dokładności napełniania opakowań
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować: – pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek - piątek); – pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com; – pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa
DATA AKTUALIZACJI	Styczeń 2018