

# sikkens



Rollen,  
Streichen,  
Airless



Kühl lagern



Frostsicher  
transportieren  
u. lagern

## Alpha Latex Satin SF

Seidengänzende, strapazierfähige Latexfarbe für innen. Emissionsarm und lösemittelfrei.  
Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300 (scheuerbeständig nach DIN 53 778)

<b>Anwendung</b>	Für besonders beanspruchte Innenflächen im Objektbereich, wie z. B. Privaträume und Büros. Als Untergründe eignen sich z. B. Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie Raufaser-, überstreichbare Struktur- und Prägetapeten, Glasfasergewebe und fest haftende Alatbeschichtungen.
<b>Eigenschaften</b>	Die leichte Verarbeitung zeichnet das Produkt aus. Die damit erzielten Beschichtungen sind scheuerbeständig und beständig gegen eine Vielzahl haushaltsüblicher Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Alpha Latex Satin SF hat einen guten Verlauf, einen gleichmäßigen Seidenglanz und eine hohe Deckkraft. Hervorragend geeignet für Glasfasergewebe.
<b>Eigenschaften</b>	Nassabriebklasse 2, Deckvermögen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6-7 m <sup>2</sup> /l.
<b>Farbtöne</b>	Weiß und Farbtöne über Mix2Win-System abtönbar.
<b>Dichte (spez. Gewicht)</b>	Ca. 1,29 kg/l (Produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten)
<b>VOC-EU-Grenzwert:</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
<b>Trockenzeiten</b>	überarbeitbar nach 3-4 Stunden (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte)
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	mind. 5°C für Untergrund, Luft und Material und während der Trocknung
<b>Verarbeitung</b>	Rollen, Streichen, Spritzen (Airless)
<b>Verbrauch</b>	Ca. 6-7 m <sup>2</sup> /l (objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln)
<b>Produktgruppe</b>	Dispersionsfarbe (Produkt-Code M-DF01)
<b>Verpackung</b>	5 l und 12,5 l
<b>Lagerung</b>	Die Mindestlagerstabilität im ungeöffneten Gebinde beträgt 1 Jahr. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Kühl und trocken aber frostfrei lagern.
<b>Zusammensetzung gemäß VdL</b>	Styrolacrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Kaolin, Weichmacher, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +43/1/406 43 43 0
<b>Verdünnung</b>	mit Wasser, beim Spritzen unverdünnt verwenden
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080112 entsorgt werden.
<b>Wichtige Hinweise</b>	Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etiketten vorzeigen.

### Verarbeitungshinweise

<b>Grundregeln</b>	Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten müssen sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und Lackierarbeiten. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und /oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
	<b>Airless - Spritzen</b> Spritzdruck 150 bar Düsengröße 0,017 - 0,025 Zoll / 0,43 - 0,64 mm Spritzwinkel 40 - 80°
<b>Hinweis</b>	Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der Technik. Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab. Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones. Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Für die Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen BFS-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V., und andere entsprechende Veröffentlichungen.
<b>Allgemeine Untergrunderfordernisse</b>	Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruß und krebender Bestandteilen. Fehlstellen, Löcher und Beschädigungen mit artgerechtem Füllstoff ausbessern, ggf. vorhandene Nachputzstellen flutieren.
<b>Allgemeine Untergrundvorbereitung</b>	Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken, und frei von Ausblühungen, Algen, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschichten und Trennmitteln sein.

## 1. Beschichtungsvarianten

### Kalkzement- u. Zementmörtelputze CS II, CS III u. CS IV (P II u. P III)

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 2 bis 4 Wochen unbedeckt stehen lassen.

#### Grundbeschichtung

Tragfähig, feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Sandende, stark saugende oder poröse Putze mit Alpha Barol\* 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen.

### Gipsputze (P IV u. P V)

#### Grundbeschichtung

Mit Alpha Barol\* 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen.

Eine Zwischenbeschichtung mit Alpha Latex Satin SF max. 10 Vol.-% verdünnt mit Wasser.

### Gipskartonplatten

#### Grundbeschichtung

Mit Alpha Barol\* 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen.

Anmerkung: Auf weichen und geschliffenen Spachtelstellen muss die Grundierung intensiv, gut massierend aufgebracht werden.

Auf vergilbten und/oder verfärbten Gipskartonplatten eine Zwischenbeschichtung mit Alpha Fix\* oder Alpha Isoprimer SF\*.

### Beton saugend und Porenbeton (innen)

#### Grundbeschichtung

Mit Alpha Barol\* 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen.

### Beton nicht saugend (innen)

#### Grundbeschichtung

mit Alpha Primer SF\*.

### Kalksandstein (nur frostbeständige Vormauersteine)

Das Mauerwerk muss frei von Verfärbungen und verfärbenden Fremdschlüssen sein. Die Mauerfugen müssen rissfrei, trocken, fest und frei von Salzen und Ausblühungen sein. Die Beschichtung darf frühestens 3 Monate nach Fertigstellung des Sichtmauerwerks aufgebracht werden.

#### Grundbeschichtung

Mit Alpha Barol\* 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen.

### Tragfähige Altbeschichtungen (matt, schwach saugend), festhaftende überstreichbare Tapeten und Raufaser

Keine besondere Vorbehandlung, direkt überarbeiten

### Tragfähige Altbeschichtungen (glänzend, nicht saugend)

Oberflächen anrauen und entfetten.

#### Grundbeschichtung

Eine Grundbeschichtung mit Alpha Primer SF\*.

### Alte Leimfarbenbeschichtungen

#### Grundbeschichtung

Restlos abwaschen und mit Alpha Barol\* 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen.

### Zwischenbeschichtung

Im Regelfall, insbesondere bei kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen eine Zwischenbeschichtung mit Alphatex Satin SF max. 10 Vol.-% verdünnt mit Wasser.

### Schlussbeschichtung

Eine satte, gleichmäßige Beschichtung mit Alphatex Satin SF max. 5 Vol.-% verdünnt mit Wasser. Zur Vermeidung von Ansätzen zügig Nass-Verfahren anwenden.

#### Hinweis

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen. Weitere Informationen zu den Beschichtungssystemen auf Anfrage.

#### \*Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Sikkens Produkte sind nur für sachkundige Verarbeiter bestimmt.