


sikkens



Streichen



Kühl lagern

Frostsicher
transportieren
u. lagern

Fondo Setaliet

Wässriges Grundierkonzentrat auf Silikat-Basis für außen und innen.

Anwendung	Zur Grundierung mineralischer Untergründe vor der Weiterbehandlung mit Alpha Setaliet* (Dispersionssilikatfarbe). Zusatzmittel für Alpha Setaliet*.
Eigenschaften	Das Produkt ist leicht zu verarbeiten und hat eine hohe Verfestigungswirkung, ist wasserdampfdurchlässig und verseifungsbeständig.
Farbtöne	Farblos
Dichte (spez. Gewicht)	Ca. 1,05 kg/l (Produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten).
VOC-EU-Grenzwert:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/h): 10 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 20 g/l VOC.
Verarbeitung	Streichen. Die beste Verfestigungswirkung wird durch Einarbeiten mit der Bürste erreicht.
Mindestverarbeitungstemperatur	8 - 30 °C für Untergrund, Luft und Material. Bei sehr trockenem Wetter und starker Sonneneinstrahlung sind Maßnahmen gegen zu schnelles Trocknen zu ergreifen.
Verdünnung	Mit Wasser
Verbrauch	Ca. 10 m ² /l (objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln).
Produktgruppe	Silikatfarbe (Produkt-Code M-SK01)
Lagerung	Die Mindestlagerstabilität beträgt 1 Jahr. Angebrochene Gebinde gut verschließen! Kühl aber frostfrei lagern.
Zusammensetzung gemäß VdL	Wasserglas, Styrol-Copolymer, Wasser, Konservierungsmittel, Additive
Trockenzeit: Bei Normklima 23 °C/50 % r.L. DIN 50014	Ca. 12 Stunden
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel.
Verpackung	15 l
Gefahrenkennzeichnung	Gefahrensymbol: Xn, R22: ADR/GGVS: N.A. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken, reizt die Augen und die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Entsorgung	Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben (DSD, Interse-roh). Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080111 entsorgt werden.
Verarbeitungshinweise	
Grundregeln	Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten müssen sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und /oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Nicht bei starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Vor Regen, extremer Luftfeuchte (Nebelnässe) und Frost bis zur völligen Trocknung der Beschichtung schützen. Um gleichmäßige Oberflächeneffekte (Farbton) zu erzielen, empfehlen wir den Untergrund gleichmäßig saugend einzustellen und für eine zügige Verarbeitung nass in nass zu sorgen. Aufgrund des Verkiesselungsprozesses sind Farbtonchangierungen als materialartypisch anzusehen. Farbtondifferenzen und Fleckenbildung stellen keinen technischen Mangel dar. Um die speziellen Materialeigenschaften zu erhalten, darf Fondo Setaliet nicht mit anderen Beschichtungsstoffen gemischt werden.
Vorsichtsmaßnahmen	Wir empfehlen, vor Auftragen des Produktes Fensterscheiben und alle Flächen zu schützen, die nicht behandelt werden, um eine eventuelle Beschädigung zu vermeiden. Während der Anwendung nicht trinken, essen oder rauchen.
Sicherheitsmaßnahmen	Augen und Haut vor Spritzern schützen. Sollten doch Spritzer in die Augen oder auf die Haut gelangen, sofort mit reichlich Wasser auswaschen.
Hinweis	Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der Technik. Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab. Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtönen. Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Für die Erhaltung der Schutzfunktion sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig.
Allgemeine Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken, und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschichten und Trennmitteln sein. Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.

	Alte Silikat- und Mineralfarbenanstriche ganzflächig abbürsten und reinigen. Ungeeignete Untergründe: z.B. Kunststoffe, Holz, waagrechte wasserbelastete Untergründe, feuchte Untergründe.
Allgemeine Untergrundvorbereitung	Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruß und kreidenden Bestandteilen. Kleine Untergrundschäden mit artgerechtem Füllstoff ausbessern und ggf. Nachputzstellen mit Alpha Neutralisator* flutieren.
Feste, schwach saugende Putze CS I, CS II, CS III und CS IV(P Ic, P II u. P III), mineralische Leichtputze sowie festhaftende guterhaltene mineralische Altbeschichtungen	
Grundbeschichtung	Eine Grundbeschichtung mit Fondo Setaliet, 1 : 1 Vol.-Teile gemischt mit Alpha Setaliet*. Hinweis: Bfs Merkblatt Nr. 9 beachten
Zwischenbeschichtung	Eine Zwischenbeschichtung mit Fondo Setaliet 1 : 1 Vol.-Teile gemischt mit Wasser. Bei kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen zusätzlich eine Zwischenbeschichtung mit Alpha Setaliet* max. 10 Vol.- % eingestellt mit Fondo Setaliet.
Schlussbeschichtung	Eine satte, gleichmäßige Beschichtung (zusammenhängende Flächen zügig nass in nass beschichten) mit Alpha Setaliet* max. 5 Vol.- % eingestellt mit Fondo Setaliet.
Hinweis	Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen. Weitere Informationen zu den Beschichtungssystemen auf Anfrage.

***Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt**

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Quafikation und Funktion s o wie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpfl ichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Sikkens Produkte sind nur für sachkundige Verarbeiter bestimmt.