

Alpha Aquafix Opaque

COUCHE DE FOND OPACIFIANTE DILUABLE À L'EAU AVEC UNE BONNE ADHÉRENCE ET À BASE D'UNE DISPERSION DE COPOLYMÈRES ACRYLIQUES, POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR.

Généralités

Principales propriétés

- Couche de fond opacifiante.
- Excellente adhérence sur des supports non-traités.
- Insaponifiable.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Recouvrable avec des peintures murales en dispersion.
- Légèrement granuleux.

Application

Prétraitement de support neuf, destiné à être recouvert d'une peinture murale, afin d'obtenir une bonne adhérence et pouvoir couvrant.
Couche de fond pour supports cohérents, lisses, tels que béton lisse, carton-plâtre, clinkers et brique calcaire.

Données d'application

Conditions atmosphériques

Température ambiante, du support et de la peinture: 5-30°C.
Humidité relative: maximum 85%.

Mise en œuvre

Brosse, rouleau.

Diluant

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

Sur les supports très poreux diluer avec 10% d'eau.

Rendement

A l'eau.

En pratique: 4-6 m²/l. Dépend de la porosité du support, du mode d'application et de la forme de l'objet.

Le rendement exact doit être déterminé de façon empirique.

Séchage (20°C/65% H.R.)

Recouvrable après environ 6 heures avec des peintures murales en dispersion.

Propriétés

Densité

env. 1,44 kg/dm³

Adhérence

L'adhérence est excellente sur un support sec et propre.

Recouvrable

Il ne peut être recouvert qu'avec des peintures murales en dispersion.

Résistance aux alcalis

L'Alpha Aquafix Opaque n'est pas saponifiable.

Conditions de stockage

À l'abri du gel et des températures élevées (5°C - 30°C).

Composants organiques volatils(COV)

Valeur limite en UE pour ce produit (catA/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 3 g/l COV.

Conditionnement

Emballage

5 et 10 litres.

Teintes

Blanc.

Teintable avec des colorants universels (max. 5%).



Systemes**Supports non-traités**

Le support doit être sec au vent.

Il faut éliminer les saletés, la graisse, les mousses, les moisissures, les algues, etc.

Ensuite, appliquer l'Alpha Aquafix Opaque (diluer avec 10% d'eau sur des supports très poreux).

Après séchage, recouvrable avec des peintures murales en dispersion.

Remarque

Traiter les anciennes couches de peinture farinantes avec de l'Alpha Fix ou de l'Alpha Aquafix.

Données de sécurité

Information de sécurité

Voir fiche de données de sécurité.