

Alpha Fix

FIXATEUR SYNTHÉTIQUE INCOLORE À BASE D'UN COPOLYMÈRE ACRYLIQUE, POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR.

Généralités

Principales propriétés

- Fixe les restes farinants des couches de peinture et/ou laitance.
- Réduit l'absorption du support.
- Pouvoir de pénétration optimal.
- Recouvrable avec des peintures murales en dispersion.
- Insaponifiable.

Application

Réduction de l'absorption de supports à base de ciment, de panneaux de construction, etc. Fixation d'une surface ou de couches de peinture farinantes.

Données d'application

Conditions atmosphériques

Minimum 0°C.

Mise en œuvre

De préférence à la brosse.

Lorsqu' Alpha Fix est appliqué au pistolet, l'action fixante est moins bonne.

Aucun brillant ne peut apparaître sur les supports moins poreux.

Nettoyage du matériel

Avec du M600.

Rendement

Rendement moyen théorique 6 - 9 m²/l, dépend de la méthode et du matériel d'application, la rugosité, la structure et la porosité du support.

Un essai préalable est nécessaire pour déterminer le rendement exact.

Séchage (20°C/65% H.R.)

Sec hors-poussières après environ 30 minutes, recouvrable après environ 24 heures avec des peintures murales en dispersion.

Propriétés

Densité

env. 0,83 kg/dm³

Extrait sec

env. 15 % en poids = env. 16 % en volume.

Adhérence

L'adhérence et l'imprégnation sont excellentes sur un support sec et propre.

Recouvrable

Il ne peut être recouvert qu'avec des peintures murales en dispersion.

Résistance à la diffusion

μ d H₂O = 0,3 mètre.

Résistance aux alcalis

Bonne. L'Alpha Fix n'est pas saponifiable.

Conditions de stockage

À l'abri du gel et des températures élevées (5°C - 30°C).

Composants organiques volatils(COV)

Valeur limite en UE pour ce produit (catA/h) : 750 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 745 g/l COV.

Conditionnement

Emballage

5 litres.

Teintes

Incolore.

Systèmes

Le support doit être sec au vent.

Il faut éliminer les saletés, la graisse, les mousses, les moisissures, les algues et les couches de peinture non adhérentes.

Ensuite, appliquer l'Alpha Fix qui doit absolument pénétrer dans le support.

Il ne peut en aucun cas y avoir une couche brillante après séchage.

Après séchage, l'Alpha Fix est recouvrable avec des peintures murales en dispersion.

Données de sécurité

Information de sécurité

Voir fiche de données de sécurité.



L'efficacité de nos systèmes est fondée sur des expériences pratiques et des recherches scientifiques effectuées dans nos laboratoires depuis plusieurs années. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour les travaux effectués suivant ces systèmes, étant donné que le résultat final dépend également d'une série d'impondérables.